

Москва
Исх. № _____ от «__» _____ 2012 г.

Заказчик:
Объект:

Тип: Противоскользящее покрытие средней толщины.
Назначение Парковочные сооружения, многоярусные гаражи, мойки, наружные въездные пандусы, промышленные холодильники, объекты с/х назначения.

СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Минимальные показатели для нанесения полимерного покрытия пола:

Прочность на сжатие	= 25 Н/кв.мм
Прочность сцепления	= 1,5 Н/кв.мм
Макс. содержание влаги	= 4% в верхних 2 см
Температура окружающего воздуха и основания	= 8 - 30 °С
Температура материала	= 15 - 20 °С
Относительная влажность воздуха	≤ 75 %

Необходимая подготовка поверхности:

- Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, без масла и жира, сухими и иметь впитывающую способность.
- Загрязнения, цементное молочко, масла, жиры, парафин, резину удалить с помощью установки для дробеструйной очистки, шлифованием или фрезой, в заключении поверхность основательно очистить от пыли, лучше всего с помощью промышленного пылесоса.
- Пустоты должны быть вскрыты, а трещины расшиты и зашпаклеваны смесью смолы с песком в соотношении 1:6 по весу.
- Перед началом работ поверхность должна быть тщательно очищена от пыли промышленным пылесосом.

Расчет дан на 1 кв.м.

1. Грунтование строительной эпоксидной смолой.

Производится в 2 приема «свежий на свежее»:

- 1) пропитка бетона смесью смолы 0,2 кг и растворителя 646 от 0,1 кг до 0,2 кг;
- 2) нанесение 0,3 кг смолы (примерно через 2 часа после первого слоя) для создания фиксирующего клеевого слоя.

Материал: **Remmers Epoxy BN 100 (Art. 0905)** – высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV – стабильна.

Цена: 19,76 у.е/кг (упаковка 10 кг)

Расход: 0,5 кг/кв.м

Расчет: 0,5 кг/кв.м x 1 кв.м x 19,76 у.е/кг =

9,88 у.е.

1а. Засыпка наполнителем.

Прокаленный кварцевый песок, фракция 0,1÷0,3 мм (для пандусов – корунд, фракция 0,1-0,6 мм.)

Расход: 3,0 кг/кв.м

2. Основное покрытие, придающее необходимые механические и декоративные свойства.

Материал: **Remmers Epoxy OS Color (Art. 6950-6953)** – двухкомпонентное, пигментированное покрытие на основе эпоксидной смолы, высокая стойкость к химическим и механическим нагрузкам, к абразивным нагрузкам, перепадам температур.

1/2

Цена: 15,32 у.е/кг (упаковка 25 кг)
Расход: 0,7 кг/кв.м
Расчет: 0,7 кг/кв.м x 15,32 у.е/кг x 1 кв.м =

10,72 у.е.

Итого на 1 кв.м.

20,6 у.е

Толщина всего покрытия составляет ок. 1-1,5 мм.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы Remmers и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) Remmers, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на стройплощадке или методов работы с материалами. Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ. Данное Системное Предложение не является предоставлением гарантии производителя.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве».

Ведущий менеджер _____

Исполнитель:

Менеджер

т. /495/739-37-33 доб. ____