



Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 2390-91

Treppen- & Parkettlack

Einkomponentiger, wasserbasierter Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-/Acrylatdispersion für die Verarbeitung im Roll- und Streichverfahren.

Anwendungsgebiete

Holzfußböden, Parkett und Holztreppe im privat genutzten Innenbereich. Auch für Möbel und Innentüren geeignet. Insbesondere zur Verwendung durch den privaten Endverbraucher.

Produkteigenschaften

Treppen- & Parkettlack zeichnet sich durch gleichmäßige Fülle und guten Verlauf aus. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und geruchsarm. Das Holz wird durch eine robuste und strapazierfähige Oberfläche geschützt. Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug.

Verarbeitung

Das Holz muss gut geschliffen (Körnung 100-120) sowie trocken, sauber und fettfrei sein. Fettige oder harzhaltige Hölzer mit Verdünnung abwaschen. Altanstriche sorgfältig anschleifen. Zulässige Holzfeuchte: 8-12 %. Treppen- & Parkettlack wird mit einem Acrylpinsel oder einer Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze) verarbeitet. Bei der Verarbeitung im Rollverfahren können 5 % Wasser zur Verbesserung des Verlaufs zugegeben werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Für eine alltagstaugliche strapazierfähige Versiegelung wird ein dreimaliger Lackauftrag empfohlen. Durch

Produktkenndaten

Glanzgrad:	2390 seidenglänzend 2391 seidenmatt
Geruch:	arttypisch, nach Trocknung geruchslos
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l
Farbton:	farblos

einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Treppen- & Parkettlack nicht direkt auf den Untergrund schütten, weil sonst Flecken entstehen können. Nicht mehr als 2 Anstriche pro Tag vornehmen. Nicht unter 15°C verarbeiten (Material- und Oberflächentemperatur).

Hinweise

Versiegelte Fußböden und Treppen sollten täglich mit einem Haarbesen oder Mopp von Staub und losem Schmutz befreit werden. 1x wöchentlich sollte nebel-feucht gewischt werden, dabei Treppen- & Parkettpflege (Art.-Nr. 2393) dem Wischwasser zusetzen.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Verbrauch

100 - 120 ml/m² für 1 Anstrich. Bei starker Beanspruchung sollten mindestens 3 Anstriche aufgebracht werden.

Trocknung

staubtrocken: ca. 1 Stunde
 griffest: ca. 2 Stunden
 überarbeitbar: ca. 4 Stunden

Volle Belastbarkeit nach 7 Tagen. Praxiswerte bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Verarbeitung und Trocknung für eine gute Belüftung sorgen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verdünnung

Falls erforderlich mit Wasser (5-10 %).

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost ge-

schützt gelagert mindestens
2 Jahre.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt
(Kat. A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal
90 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lage-
rung sind die üblichen Schutz-
maßnahmen einzuhalten.

Giscode: W3

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen.
Entleerte Verpackungen sind den
Recyclingsystemen zuzuführen.

Kennzeichnung

WGK: 1
ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2390-TM-03-12

