remmers
schützt Werte am Bau

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2368

Aqua FKL-402-Fugen-kittlösung

Wasserbasierte Fugenkittlösung für Parkett und Holzfußböden

Anwendungsgebiete

Aqua FKL-402-Fugenkittlösung wird mit Holzmehl angeteigt und ergibt eine Spachtelmasse für das Auskitten und Abspachteln von Parkett und Holzfußböden. Die Spachtelmasse wird vor dem letzten Holzschliff (Feinschliff) des Fußbodens eingesetzt.
Die anschließende Versiegelung kann erfolgen mit:

- Aidol Hartwachs-Öl
- Aidol Treppen- und Parkettlack
- Aqua PL-413 Parkettlack
- PUR SL-212 Treppen- und Parkettlack

Produktkenndaten

Viskosität:	flüssig
Geruch:	mild
Lieferform:	1 l, 5 l
Farbe:	weißlich

Produkteigenschaften

Aqua FKL-402-Fugenkittlösung ist eine wasserbasierte und geruchsmilde Fugenkittlösung für die Herstellung einer Holzspachtelmasse.

Verarbeitung

Aqua FKL-402-Fugenkittlösung wird mit dem Holzmehl des vorletzten Holzschliffes zu einer spachtelfähigen Masse angerührt. Dazu wird Aqua FKL-402-Fugenkittlösung in ein separates Gebinde gefüllt und mit 10 – 20% Holzmehl sorgfältig verrührt.
Eine zu große Menge an Holzmehl führt zu einer schlechteren Verarbeitbarkeit und zu einer schlechteren Haftung in den Fugen. Dann kann die Masse bei dem nachfolgenden Feinschliff teilweise aus den Fugen gerissen werden.
Eine zu geringe Menge an Holzmehl führt zu einem Absacken in den Fugen, so dass möglicherweise nochmals gekittet werden muss.
Die angerührte Masse muss zügig mit einem rostfreien Spachtel auf dem Boden verspachtelt werden. Nach erfolgter Trocknung erfolgt der Feinschliff. Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass sich nach dem Schleifen keine Rückstände mehr auf der Holzoberfläche befinden.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Hinweise

Rostfreie Arbeitsgeräte verwenden. Aqua FKL-402-Fugenkittlösung nicht auf dem Boden anteigen, sondern immer in einem separaten Gebinde! Anderenfalls kann es zu einer Fleckenbildung auf dem Boden kommen. Der Untergrund muss frei von Schmutz, Staub, Wachs und Fett sein.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte müssen rostfrei sein. Für die Reinigung reicht einfaches Leitungswasser. Gegebenenfalls etwas Spülmittel zugeben.

Verbrauch

Pro m² werden 50 ml gerechnet; 1 Liter Aqua FKL-402-Fugenkittlösung reicht für etwa 20 m². Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Bodens und der Fugen ab.

Trocknung

Bei einer Raumtemperatur von 20℃ und einer Luftfeuchte von 60% kann nach etwa 60 Minuten geschliffen werden.
Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung – eine gute Belüftung beschleunigt die Trocknung.

Verdünnung

Gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit Leitungswasser.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Orginalgebinden trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i):
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 50 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Giscode: W2

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV:
GGVSE/ADR:

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de