сделано в Германии

Техническое описание
Артикул: 2368

Aqua FKL – 402 – Fugenkittlösung

Раствор для создания шовной замазки на водной основе. Предназначен для паркета и деревянных полов.

Сфера применения

Продукт Aqua FKL-402-Fugenkittlösung смешивается с древесной мукой, в результате получается шпаклевочная масса для замазки и шпатлевания паркета и деревянных полов. Шпаклевочная масса используется перед последним шлифованием (окончательным шлифованием) пола. Последующая запечатка может производиться продуктами:

- Aidol Hartwachs-Öl
- Aidol Treppen- und Parkettlack
- Aqua PL-413 Parkettlack
- PUR SL-212 Treppen- und Parkettlack

Свойства продукта

Продукт Aqua FKL-402-Fugenkittlösung - раствор на водной основе, со слабым запахом для изготовления массы для шовной замазки и шпатлевания древесины.

Переработка

Продукт Aqua FKL-402-Fugenkittlösung смешивается с древесной мукой, оставшейся после предпоследнего шлифования для создания шпатлевочной массы. Для этого продукт Aqua FKL-402-Fugenkittlösung заполняется в отдельную тару и тщательно перемешивается с добавлением 10-20% древесной муки (например, 1кг продукта Aqua FKL-402-Fugenkittlösung смешивается с 0,2 кг древесной муки).

Технические данные

Вязкость:	Жидкий
Запах:	слабый
Форма поставки:	1л, 5л
Цвет:	беловатый

Более высокое количество древесной муки ведет к усложнению переработки и снижению адгезии к шпатлевки поверхности швов. В этом случае при последующем финишном шлифовании масса может быть частично вырвана из швов. Слишком низкое количество древесной муки приводит к её оседанию в швах, что может повлечь за собой необходимость проводить замазку повторно. Замешанная масса должна быть быстро нанесена нержавеющим шпателем в швы. После просыхания производится финишное шлифование. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы после финишного шлифования на деревянной поверхности не оставалось остатков материала.

Указания к применению

Применять нержавеющий рабочий инструмент. Замешивать продукт Aqua FKL-402-Fugenkittlösung всегда в отдельной таре, не на полу! В противном случае это может привести к образованию пятен на полу. Основание должно быть свободным от грязи пыли воска и жира.

Инструмент и его очистка

Рабочий инструмент должен быть нержавеющим.

Для очистки достаточно использовать водопроводную воду. При необходимости, использовать небольшое количество моющего средства.

Расход

На 1 м^2 рассчитывается 50 мл продукта, таким образом, 1 л. Aqua FKL-402-Fugenkittlösung рассчитан приблизительно на 20м^2 Реальный расход зависит от состояния пола и швов.

Высыхание:

При комнатной температуре +20 ^{o}C и влажности воздуха 60% шлифовать можно спустя 60 минут. Высокая влажность воздуха и низкие температуры замедляют, а хорошая вентиляция ускоряет высыхание.

Разбавление

Продукт поставляется готовым к переработке. При необходимости разбавляется водопроводной водой.

Хранение

В закрытой заводской упаковке, в сухом прохладном месте, без замораживания, как минимум 1 год.

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de

Содержание Органических Летучих Веществ VOC

Допустимое значение VOC (кат. A/i): 140 г/л (2007)/140 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 50 г/л VOC.

Данные по безопасности

При переработке и хранении соблюдать обычные меры безопасности.
GISCODE: W2

Утилизация

Остатки продукта утилизируются согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки сдаются во вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, канализацию или в почву.
Класс опасности для водоемов:1

Маркировка

Опасность при транспортировке:
GGVSE/ADR:
Опасные вещества:GefStoffV

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de