

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 1939

Aqua V-490-Verzögerer

Lösemittelgemisch

Anwendungsgebiete

Aqua V-490-Verzögerer kann den Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeizen und den Remmers 1K-Aqua-Lacken zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit zugegeben werden.

Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize:

Zur Verbesserung der Verstreichbarkeit. Besonders empfehlenswert ist die Zugabe bei sehr saugfähigen Hölzern.

Durch die längere Offenzeit bleibt die Aqua KB-004-Kompaktbeize länger verstreichbar und Ansätze lassen sich leichter vermeiden.

Remmers 1K Aqua-Lacke:

Zur Verlängerung der Offenzeit und Verbesserung des Verlaufs bei nicht optimalen Temperaturen und Luftfechtigkeiten.

Zur Verringerung von Streichspuren und Ansätzen bei Aqua PL-413-Parkettlack

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,92 g/cm ³ bei 20°C
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	29°C
Farbton:	farblos
Lieferform:	Weißblechbinde 0,75 l

Produkteigenschaften

Aqua V-490-Verzögerer ist ein Zusatzmittel für Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeizen und Remmers 1K Aqua-Lacke. Das Produkt ist nicht zur alleinigen Verwendung bestimmt.

Verarbeitung

Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize

Aqua V-490-Verzögerer mit Wasser im Verhältnis 1:1 mischen und der Aqua KB-004-Kompaktbeize unter Rühren zugegeben. Die Mischung sollte in einem separaten Behälter erfolgen. Die Aqua KB-004-Kompaktbeize vorher unbedingt gut aufschütteln oder aufrühren; es darf kein Bodensatz mehr zu erkennen sein. Nach Zugabe des Aqua V-490-Verzögerers gut umrühren oder schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht. Beizreste nicht in das Originalgebinde zurückschütten!

Remmers 1K-Aqua-Lacke

Aqua V-490-Verzögerer mit Wasser im Verhältnis 1:1 mischen und dem Lack unter Rühren zugeben. Dazu den Remmers Patentdispenser verwenden.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit Wasser oder Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat (Art.-Nr. 3868).

Verbrauch

Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize

Die empfohlene Zugabemenge liegt bei 5 bis 10% Aqua V-490-Verzögerer. Höhere Zugaben bewirken keine Verbesserung der Verstreichbarkeit mehr, sondern verzögern nur die Trocknung.

Remmers 1K Aqua-Lacke

Die empfohlene Zugabemenge liegt bei 1 bis 3% Aqua V-490-Verzögerer. Höhere Zugaben verzögern die Durchtrocknung spürbar.

Trocknung

Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize

Durch die Zugabe von Aqua V-490-Verzögerer wird die Trocknung spürbar verzögert. Bei einer Zugabe von 10% sollte eine Trockenzeit von 8 bis 12 Stunden eingeplant werden. Die Trocknung kann durch Zufuhr warmer Luft beschleunigt werden.

Remmers 1K Aqua-Lacke

Durch die Zugabe von Aqua V-490-Verzögerer verlangsamt sich die Trocknung. Bitte auch das Technische Merkblatt des jeweiligen Remmers 1K Aqua-Lackes beachten.

Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit im verschlossenen Originalgebände beträgt 24 Monate.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Entzündlich.
Reizt die Augen.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

Berührung mit den Augen vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV:	Xi Reizend
GGVSE/ADR:	Klasse 3 III
	UN 1263