Техническое описание
Номер артикула 5849 - 5854

# Siliconharzputz LA - T

Декоративная штукатурка на основе силиконовых смол, пригодная для создания структуры

## Сфера примения

Remmers Siliconharzputz LA –T, применяется на всех обладающих несущей способностью минеральных настенных и потолочных поверхностях снаружи.

## Свойства продукта:

Remmers Siliconharzputz LA –T это водоотталкивающая паропроницамеая и высококачественная декоративная штукатурка на основе силиконовых смол. Благодаря своей рецептуре штукатурка обладает высокой безопасностью от поражения микроорганизмами. Siliconharzputz LA –T выдерживает высокие механические нагрузки и представляет богатую возможность для оформления по причине наличия зерна различной величины. Кроме того продукт отличается простой переработкой, широким спектром оттенков и ливнестойкостью. Нет необходимости в выравнивающем слое краски.

## Основание

Основание должно быть сухим, чистым, свободным от рыхлых частиц, пыли опалубочных средств, остатков жира и масел и обладать несущей способностью.
Непрочные старые слои окраски и покрытия необходимо тщательно удалить. Перед нанесением штукатурки мы рекомендуем для улучшения свойств переработки применять грунтование продуктом Remmers Haftgrund LA (5734 - 5735).
Все мероприятия по окраске и необходимые предварительные работы должны основываться на особенностях объекта; то есть в соответствии с состоянием и эксплуатационными характеристиками объекта. См. также положение о подрядно-строительных работах часть C, и DIN 18363 работы по окраске, в особенности раздел 3.1.4.

## Produktkenndaten

**Данные продукта на момент поставки**

| | | |
|---|---|---|
| Вяжущее: | Эмульсия силиконовой смолы / Дисперсия акриловой смолы | |
| Наполнители: | Щелочестойкие, минеральные наполнители | |
| Плотность: | ок. 1,8 к/см³ | |
| Вязкость (20°C): | пастообразная | |
| Разводится: | вода | |
| Оттенок: | 1,5 мм белый | 5849 |
| | 1,5 мм спец.тона | 5850 |
| | 2,0 мм белый | 5851 |
| | 2,0 мм спец. тона | 5852 |
| | 3,0 мм белый | 5853 |
| | 3,0 мм спец. тона | 5854 |
| Структура поверхности: | Структура выводимая кельмой в зависимости от вида переработки. | |
| Паропроницаемость согл. DIN EN ISO 7783-2: | $s_d$ ок. 0,20 m | |
| Коэффициент водопоглощения: nach DIN EN ISO 1062-3: | w ≤ 0,07 кг/м² *ч$^{0,5}$ | |

## Переработка

Материал поставляется готовым к применению. Материл наносится при помощи нержавеющей стальной кельмы по толщине одного зерна и спустя небольшое количество времени затирается округлыми движениями при помощи пластмассовой кельмы.



Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

## Указания

Широкие, взаимосвязанные поверхности должны быть обработаны без перерывов (для предотвращения мест стыков в структурном слое). Большие фасады разделить на отрезки и наносить материал постоянно способом мокрое по мокрому и затем структурировать.
Подоконники и прикладные элементы заклеить, на оконные откосы нанести предварительный слой штукатурки.
При использовании колерованного материала или на больших сплошных поверхностях применять материал только одного номера партии!
Защищать свежее покрытие от прямого солнечного излучения дождя, ветра и температур + 5° С в соответствии с правилами профессионального выполнения.

## Рабочий инструмент и его очистка

Кельмы из высококачественной стали. Очистка инструмента сразу после использования водой.

## Форма поставки; Расход; Хранение.

**Форма поставки:**
Пластиковая канистра 25 л
**Расход:**
При величине зерна 1,5 мм. ок. 2,5 кг/м²
При величине зерна 2,0 мм ок. 3,2 кг/м²
При величине зерна 3,0 мм ок. 4,2 кг/м²
**Хранение:**
В закрытой заводской упаковке, не допуская замораживания минимум 12 мес.
Защищать от прямого солнечного излучения.

## Безопасность, экология, утилизация

Детальную информацию о мерах безопасности при транспортировке, хранении и использовании, равно как и информацию по утилизации и экологии, Вы можете узнать из актуальной памятки по технике безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
schützt Werte am Bau



Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de