Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3839

Induline Design-Grund

Grundierung auf Basis eines Hybrid-Systems mit Filmschutz für Holz im Außenbereich.

Anwendungsgebiete

Zur Grundbeschichtung von maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich wie z.B. Fenstern, Außentüren, Verschalungen, usw.

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 1,01 g/cm³ bei 20℃
Viskosität:	ca. 11 s im 4 mm Auslaufbecher bei 20℃
Bindemittel:	spezielle Harze
Konservierungsmittel:	0,3 % 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat
Geruch:	mild
Lieferform:	Weißblechgebinde 5 l, 20 l
Farbton:	farbig

Produkteigenschaften

Wasseremulgiertes Grundiermittel. Haftgrund für die nachfolgende Behandlung mit Aidol Design-Lasur.

Verarbeitung

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen. Der Untergrund muss fett-, wachs-, schmutz- und staubfrei sein. Aidol Designgrund ist gebrauchsfertig und muss unverdünnt verarbeitet werden. Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen. Induline Design-Grund gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Verarbeitungstemperatur 15-30℃ (Luft- und Oberflächentemperatur des Holzuntergrundes). Holzartenspezifische Beschichtungsempfehlungen für die Behandlung von Fenstern und Außentüren können dem Systemfinder auf unserer Homepage www.remmers.de entnommen werden.

Hinweise

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Zulässige Holzfeuchte für die nachfolgende Beschichtung max. 15 % bei Nadelhölzern Induline Desing-Grund ist nur für die Beschichtung von Nadelhölzern geeignet. Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommt, nicht mit Induline Design-Grund behandeln.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel, Tauchbecken, Flutanlagen, Spritzanlagen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

80-120 ml/m² bei einem Arbeitsgang.

Trocknung

Ca. 4 Std. Praxiswert bei 20℃ und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Bei tiefen Temperaturen und höheren Luftfeuchtigkeiten kann sich die Trocknung wesentlich verzögern.

Lagerung

In geschlossenen Originalgebinden trocken u. frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 50 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Produkt-Code: M-GP01

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau