Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3260

Induline Schnellspachtel

1K-Spachtel auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei

Wasserbasiert

Für innen und außen



Verarbeitungs-temperatur

Spachtel

Trockenzeit überarbeitbar nach 3 Std.

Lagerdauer

Frostfrei u. kühl lagern, vor Feuchtigkeit schützen/ Gebinde verschließen

Anwendungsgebiete

Anwendungsfertiger Acrylspachtel zum Ausfüllen von porigen Untergründen und Fehlstellen. Zur Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz und Holzwerkstoffen, Putzen, Beton und anderen mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

Schnell trocknend bei geringem Schwund, gut schleifbar, gute Füllkraft, lösungsmittelfrei und umweltgerecht.

Verarbeitung

Fehlstellen säubern und Produkt unter leichtem Druck mittels Japanspachtel einbringen. Größere Hohlräume sind nach ca.
3 Stunden Trockenzeit noch einmal nachzufüllen. Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang ca. 1 mm

Produktkenndaten

Aussehen:	weiße, standfeste Paste
Trockenzeit:	ca. 30 Minuten
Schleif-/Lackierbar:	nach ca. 3 Stunden

Hinweise

Angegebene Zeiten gelten für Normklima 23° C, 60 % rel. Luftfeuchte.
Im Außenbereich nur mit entsprechend resistenter Beschichtung einsetzen. Unbekannte Lacksysteme auf Verträglichkeit prüfen. Nicht geeignet für korrosionsgefährdete Flächen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Japanspachtel aus Hartplastik oder Edelstahl.
Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
PE-Tuben mit 400 g Inhalt,
12 Tuben im Karton.
Verbrauch:
Nach Bedarf.
Lagerung:
In verschlossenen Originalgebinden kühl, trocken und frostfrei gelagert ca. 2 Jahre.

Sicherheit, Ökologie,

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

3260 TM_09-12 EM-JDi-Ka