



Техническое описание
Артикул: 3260

Induline Schnellspachte (ранее именовался Albon Schnellspachtel) Однокомпонентная шпатлёвка на дисперсионной основе, не содержит растворителей.

Сфера применения

Готовая к применению акриловая шпатлёвка для заполнения пористых оснований и восполнений утрат. Продукт применяется для подготовки деревянных, оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей к проведению работ по окраске.

Свойства продукта

Быстросохнущий, малая усадка, хорошо шлифуется, хорошая заполняющая способность, не содержит растворителей и практически безопасен для окружающей среды.

Работа с продуктом

Повреждённые участки очистить и нанести продукт с небольшим давлением при помощи японского шпателя. Более крупные утраты заполняются дополнительно, с соблюдением 3-х часового технологического перерыва на высыхание. Максимальная толщина слоя на один рабочий проход, ок. 1 мм.

Указания к применению

Указанные временные интервалы действительны для нормальных климатических условий: температура +23°C, относительная влажность воздуха 60%. Снаружи продукт может применяться только в комбинации с

соотв. прочным покрытием. Известные системы окраски необходимо предварительно проверить на совместимость с продуктом.

Продукт не предназначен для обработки поверхностей, подверженных коррозии.

Расход продукта/количество наносимого продукта

Хранение продукта

Хранить продукт в закрытых оригинальных заводских упаковках, в прохладном и сухом месте, не допуская замораживания. Срок хранения не менее 2 лет.

Расход продукта

По необходимости

Форма поставки:

Полиэтиленовые тубы 400 г

В коробке 12 тубиков.

Рабочий инструмент и его очистка

Длинный гибкий шпатель из твёрдого пластика или высококачественной стали. Очистка инструмента сразу после применения водой.

Безопасность, утилизация, экология

Дополнительная информация по технике безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также информация по утилизации и экологии содержится в последней редакции техпаспорта по безопасности.

Технические параметры

Внешний вид:

белая стабильная паста

Период высыхания:

ок. 30 минут

Готовность к шлифованию

/окрашиванию:

примерно через 3 ч.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

