

## Техническое описание

### Артикул 1635

# Induline ZW-502

Водоразбавимое бесцветное покрытие для обработки древесины методом облива и окунания

#### Сфера применения

Продукт Induline ZW-502 предназначен для выполнения промежуточного покрытия по деревянным строительным элементам стандартных и нестандартных размеров методом облива и окунания. Для строительных элементов из хвойных и лиственных пород древесины, таких как окна, двери и пр., под последующие покрытия.

#### Технические данные

Плотность:	прибл. 1,03 г/см <sup>3</sup> при +20 °С
Вязкость:	прибл. 12 сек. при диаметре сопла 4 мм при +20 °С
Форма поставки:	ведро жестяное 20 л бочка пластиковая 120 л
Цвет:	бесцветный

#### Свойства продукта

Продукт Induline ZW-502 – это влагорегулирующий, повышающий адгезию последующего покрытия к основанию, заполняющий поры продукт. После обработки пористой древесины продуктом Induline ZW-502 и нанесения последующего покрытия поверхность приобретает законченный вид.

#### Способ применения

Продукт наносят на предварительно загрунтованную белой или цветной грунтовкой древесину. Поверхность древесины должна быть чистой, без следов жира, воска и силикона. Допустимая влажность древесины у хвойных пород должна составлять макс. 15 %, у лиственных пород - макс. 12 %. Наилучшие результаты достигают при температуре

воздуха и основания +15 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Рабочая вязкость: согласно DIN 12 сек. при диаметре сопла 4 мм при +20 °С. Для обеспечения оптимального результата обработанные продуктом деревянные элементы должны находиться в подвешенном состоянии под углом 30°.

Совместимость покрытия с основанием необходимо проверить путем пробного нанесения продукта на образец поверхности.

Рекомендации по обработке поверхностей окон и наружных дверей для отдельных пород древесины Вы можете найти на нашем сайте в Интернете по адресу: [www.remmers.de](http://www.remmers.de).

#### Расход/количество наносимого продукта

Метод облива/окунания:

Количество наносимого продукта составляет 80-00 мл/м<sup>2</sup>.  
Толщина сухой пленки: 20-30 мкм

Данные относятся к неразбавленному продукту.

### Высыхание

Высыхание «от пыли» (к образовавшейся пленке не прилипают частицы пыли): 1 час

Готовность к шлифованию: 2 - 3 часа

Готовность к нанесению последующего покрытия: 2 - 3 часа

Данные действительны при температуре воздуха + 20°C / относительной влажности воздуха 65 %.

Ускоренная сушка в сушильной камере при + 30 °C: 45 мин.

### Разбавление

При необходимости – водой (максимум 5 %).

### Условия хранения

В закрытой заводской упаковке, в сухом и защищенном от низких температур месте – минимум 1 год.

### Указания к применению

После нанесения продукта Induline ZW-502 перед выполнением последующего покрытия необходимо промежуточное шлифование (шлифовальная бумага зернистостью 150).

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

