Technisches Merkblatt
Artikelnummer 1976

KP-840-Kalkpaste

Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten.

Anwendungsgebiete

Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten. Insbesondere für grobporige Hölzer wie Eiche und Esche. Durch die Patinierung wird die Porenstruktur des Holzes weiß eingefärbt.

Produktkenndaten

Dichte:	1,58 g/cm³ bei 20°C
Viskosität:	17“ im 4 mm Auslaufbecher bei 20°C
Bindemittel:	Alkydharz
Feststoffgehalt:	ca. 70%
Lieferform:	Weißblechgebinde 1 kg

Produkteigenschaften

Gebrauchsfertige, schnelltrocknende und leicht abschleifbare Kalkpaste

Verarbeitung

Die Holzoberfläche muss trocken, fett-, schmutz- und staubfrei sein. Als Grundierung eignen sich am besten 2K-Syteme und Wasserlacke.
Nach Trocknung die grundierte Fläche leicht in Faserrichtung schleifen (280er) und entstauben. Die Kalkpaste mit Becherpistole, Pinsel oder Ballen auftragen und den Pastenüberschuss so gut wie möglich von der Oberfläche entfernen.
Nach Trocknung den außerhalb der Poren verbliebenen Pastenrückstand mittels Rutscher und 240er Papier vorsichtig restlos entfernen und die Fläche entstauben. Ecken und profilierte Oberflächen mittels Schleifvlies behandeln. Anschließend kann die Oberfläche mit einem Klarlack auf Wasser oder Lösemittelbasis ablackiert werden.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Hinweise

Kalkpaste nicht auf Rohholz, sondern nur auf grundierte und gut getrocknete Flächen auftragen

Arbeitsgeräte, Reinigung

Nach der Verarbeitung sollten die Arbeitsgeräte V-890-Verdünnung gereinigt werden.

Verbrauch

80-125 g/m² je nach Holzart

Trocknung

Trocken, schleiffähig, überlackierbar nach ca. 1 Stunde. Praxiswerte bei Raumtemperatur 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebinden trocken und kühl mindestens 6 Monate.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 500 g/l (2007).
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Entzündlich.

Sicherheitsratschläge:
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV:	-/-
GGVSE/ADR:	Klasse 3, III UN 1263

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

remmers
schützt Werte am Bau