Induline OW-815

Водное покрытие для защиты поверхности террасных настилов

Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	96	22
	Единица упаковки	**5 l**	**20 l**
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
farblos	3451	■	■
спец. цвет	3452	■	■

Расход

60-80 мл/м² на один рабочий проход в зависимости от впитывающей способности древесины

Макс. 2 рабочих прохода, наносить тонким слоем.
Излишек материала (особенно в пазах и желобках) сразу снять.

Область применения



- Древесина вне помещений
- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Террасные настилы и садовая мебель из древесины
- Не предназначено для древесины массарандуба и ипе: для данных пород древесины используйте Remmers Pflege-Öl
- При работе с экзотическими породами древесины, не упомянутыми здесь, проконсультируйтесь со службой Remmers Technik Service
- Для профессионального применения

Свойства

- Длительный срок службы благодаря специальным УФ-абсорбентам и стабилизаторам лигнина
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- С пленочной консервацией против микробиологических поражений
- Быстрое высыхание
- Не отслаивается
- Очень хорошая адгезия к основанию

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,03 г/см³
Время стекания (сек.) в вискозиметре DIN 4	~ 30 сек.
Связующее вещество	акрилатная дисперсия
Запах	характерная
Степень блеска	матовая
Консервирующее вещество	3-Iod-2-propinylbutylcarbamat

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Induline IL-150* (2039)
- Gartenholz-Öle (2632)
- Induline SW-900* (3776)

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

Подготовка
Старые покрытия сошлифовать или удалить с помощью смывки и очистить поверхность древесины.
Жирную и смолистую древесину очистить растворителем Verdünnung V 101 непосредственно перед нанесением покрытия.
Древесину с низкой природной стойкостью пропитать средством для защиты древесины*.

Порядок применения



Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.
После высыхания нанести 2-й слой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.
На поверхностях, подверженных прямому атмосферному воздействию, необходимо регулярно обновлять покрытие.

Высыхание
От пыли: спустя ~ 2 часа
Нанесение следующего слоя: спустя ~ 4 часа
Устойчивость к нагрузке: спустя ~ 24 часа

Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Разбавление
Продукт готов к применению

Рабочий инструмент / очистка



Вакумат, автоматическая распылительная установка, погонажная покрасочная машина

Рабочий инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

BSW50

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о биоцидных продуктах

Содержит биоцидное действующее вещество IPBC для защиты пленки от поражения мокроорганизмами (водорослями, плесенью, и т.п.). Строго соблюдать указания по применению!

* С осторожностью применять биоцидные продукты.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Группа продуктов: лаки для древесины
Компоненты: акрилатная дисперсия, диоксид титана, сажа, железооксидные пигменты, гликоли, пеногаситель (антивспенивающая добавка), смачивающий агент, матирующая добавка, загуститель, антиосаждающая добавка, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon) (3:1), IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat).
Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/83-138

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данног продукта (кат. A/e): макс 130 г/л (2010)
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.