

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

Produkt: Aidol Treppen- & Parkettlack, Artikelnr. 2390 und 2391, seidenglänzend und seidenmatt, ohne Härter, Spritzauftrag 3x 120 g/m²

Auftraggeber: Fa. Remmers, Postfach 1255, 49624 Lönningen

Auftrag: Untersuchungen an Holzfußböden gemäß „ihd - Anforderungsprofil für Holzfußbodenlackierungen“, Version 01/2001“
Einordnung in Nutzungsklassen (1-6)

Prüfmethodik:


- Verhalten bei Abriebbeanspruchung gemäß DIN ENV 13696
- Verhalten bei chemischer Beanspruchung gemäß DIN 68861 T. 1
- Kratz- / und Elastizitätsprüfung gemäß Hamberger Prüfanweisung
- Haftfestigkeit gemäß DIN EN ISO 2409 (Gitterschnitt)
- Elastizität gemäß DIN ENV 13696
- Rutschfestigkeit gemäß E DIN 51131
- Wechselklimabeständigkeit gemäß ihd-W-424 Modul 1

Prüfberichte: 269801 und 269801 / 4

Prüfergebnis:

- Abriebbeanspruchung	160 U	Nutzungsklassen 1-4
- chemische Beanspruchung	1 C	Nutzungsklassen 1-4
- Kratz- / Elastizitätsprüfung	40 N	Nutzungsklassen 1-6
- Haftfestigkeit	GT 1	Nutzungsklassen 1-6
- Elastizität	Klasse F	Nutzungsklassen 1-6
- Rutschfestigkeit	$\mu = 0,31$	Nutzungsklassen 1-6
- Wechselklimabeständigkeit	rissfrei	Nutzungsklassen 1-6

Dresden, 05.08.2003



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter