

Technisches Merkblatt  
 Артикул 1939

# Aqua V-490-Verzögerer

Смесь растворителей

## Сфера применения

Aqua V-490-Verzögerer (замедлитель реакции) может добавляться в Remmers Aqua HB-001-Holzbeizen (водные морилки) и Remmers 1k-Aqua-Lacken (водные лаки) для оптимизации нанесения.

Remmers Aqua HB-001-Holzbeize:

Для оптимизации нанесения кистью. Особенно рекомендует-ся добавление продукта при работе с сильно впитывающей древесиной.

За счет увеличения времени жизнеспособности продукт Aqua HB-001-Holzbeize можно наносить кистью более длительное время, избегая при этом заметных следов от кисти.

Remmers 1k Aqua-Lacke (водный лак):

Для продления времени жизнеспособности и улучшения распределения.

Для сокращения следов от валика и заметных наплывов в Aqua Parkettlack (водный лак для паркета)

## Технические параметры продукта

Плотность:	ок 0,92 г/см <sup>3</sup> при 20°C
Запах:	типичный
Точка воспламенения:	29°C
Оттенок:	бесцветная
Форма поставки:	упаковка из белой жести 0,75 л

## Свойства продукта

Aqua V-490-Verzögerer является добавкой для морилок Remmers Aqua HB-001-Holzbeizen и Remmers 1K Aqua-Lacke. Продукт нельзя применять в чистом виде (никуда не добавляя)!

## Использование

Remmers Aqua HB-001-Holzbeize  
 В процессе перемешивания добавить Aqua V-890-Verzögerer в морилку Remmers Aqua HB-001-Holzbeize (водная морилка). Смешивание должно проводиться в отдельной емкости. Предварительно основательно встряхнуть или перемешать Aqua HB-001-Holzbeize, на дне которой не должно оставаться осадка. После добавления Aqua V-490-Verzögerers еще раз хорошо перемешать или встряхнуть, чтобы образовалась однородная смесь. Остатки морилки не сливать обратно в заводскую упаковку!

Remmers 1K-Aqua-Lacke (однокомпонентный водный лак)

В процессе перемешивания добавить в лак Aqua V-890-Verzögerer. Для перемешивания использовать Remmers Patent-disperser

### Рабочий инструмент, очистка

Очистка инструмента производится водой и очистителем для водных лаков. (Art.-Nr. 4586).

### Расход

Remmers Aqua HB-001-Holzbeize  
Рекомендуется добавлять от 5 до 10% замедлителя. Добавление большего количества не улучшает удобство нанесения кистью, а существенно замедляет высыхание.

### Remmers 1K Aqua-Lacke

Рекомендуемое количество для добавления составляет от 1 до 3%. Добавление большего количества существенно замедляет высыхание.

### Высыхание

Remmers Aqua HB-001-Holzbeize  
За счет добавления Aqua V-490-Verzögerer высыхание существенно замедляется.

При добавлении 10% на высыхание отводится от 8 до 12 часов. Возможно ускорение высыхания при подаче теплого воздуха.

### Remmers 1k Aqua-Lacke

За счет добавления Aqua V-490-Verzögerer высыхание замедляется. Пожалуйста ознакомьтесь с техническим описанием на соотв. водный лак Remmers 1K Aqua-Lack.

### Хранение

Срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца.

### Данные по безопасности

#### Указание по опасности:

Воспламеняем  
Раздражает глаза  
Испарения могут повлечь за собой сонливость и помрачение сознания.

#### Советы по безопасности:

Беречь от детей  
Держать вдали от источников огня, не курить.  
Не вдыхать пары, аэрозоль.  
Избегать контакта с кожей и попадания в глаза. При проглатывании сразу же обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

### Утилизация

Остатки продукта утилизируются соответствующим образом. Пустые упаковки сдаются во вторичную переработку.

### Экология

Не допускать в водоемы, сточные воды или в почву.  
WGK 1

### Маркировка

GefStoffV: Xi раздражающий  
GGVSE/ADR: Klasse 3 III  
UN 1263

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

