

Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 1938, 3854-56, 3866

Aqua WB-002- Wachsbeize

Wachsbeize zum Spritzen und Streichen
 auf Wasserbasis




Wasserbasiert







Für Innen



Für Möbel

Fließbecher-
pistoleVor Gebrauch
aufrührenTrockenzeit
überarbeitbar
nach 6 StdVerarbeitungs-
temperaturVerbrauch je
Arbeitsgang

Lagerdauer

Frostfrei und
kühl lagern vor
Feuchtigkeit
schützen und
Gebinde
verschließen

Anwendungsgebiete

Für die farbige Oberflächengestaltung, besonders von Nadelhölzern, im Innenbereich mit gleichzeitigem Oberflächenschutz. Für Vertäfelungen, Wand- u. Deckenverkleidungen und wenig beanspruchte Wohnmöbel.

Produkteigenschaften

Durch einmaligen Auftrag wird eine samtartige Oberfläche mit positivem Beizbild erzielt.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Je nach Untergrund einen Endrohschliff mit P150 – P180er Schleifpapier durchführen. Anschließend die Holzoberfläche gründlichen ent-

Produktkenndaten

Dichte	0,98 g/cm ³ bei 20°C
Viskosität:	4 mm nach DIN 53211 11 bis 15 s bei 20°C
Lieferform:	Kunststoffgebinde 1l, 5l, 20l
Farbtöne:	1938 Sonderfarbtöne 3854 rotbraun 3855 gelbgrün 3856 weiß 3866 farblos

stauben. Unmittelbar nach dem Rohschliff sollte die Beschichtung erfolgen. Aqua WB-002-Wachsbeize ist gebrauchsfertig und kann direkt mit Pinsel oder Becherpistole verarbeitet werden. Die Wachsbeize wird mit einem leichten Materialüberschuss aufgetragen. Auf einen gleichmäßigen Auftrag achten. Nach der Trocknung wird die Wachsbeize mit

einer Bürste aufpoliert. Die Oberfläche ist ausreichend poliert, wenn sich eine seidenmatte Optik einstellt.

Um einen einwandfreien Beizauftrag zu gewährleisten, sollte die Objekt- u. Raumtemperatur während der Verarbeitung zwischen 15 und 25°C liegen. Die relative Luftfeuchte sollte 50 – 65 % und die Holzfeuchte 8 – 12 % betragen.

1938-TM-02-13 3H-JD-RV

Hinweise

Aqua WB-002-Wachsbeize vor der Benutzung unbedingt kräftig aufschütteln. Beizen sind sehr dünnflüssig und neigen daher zum Absetzen.

Die gebeizte und auspolierte Oberfläche darf nicht mehr überlackiert werden! Das Wachs sorgt für einen ausreichenden Oberflächenschutz, eine nachfolgende Lackierung würde nicht haften und daher abblättern.

Aqua WB-002-Wachsbeize ist untereinander mischbar.

Einmal entnommene Beize darf nicht zurückgeschüttet werden um Verunreinigungen und Farbtonveränderungen zu vermeiden.

Beize während der Verarbeitung immer in Bewegung halten um Absetzen zu vermeiden.

Unbedingt eine Probebeizung vornehmen, auch bei gleicher Holzart kann es deutliche Farbunterschiede geben.

Harzhaltige Stellen müssen vor der Beizung entfettet werden, dazu empfiehlt sich V-890-Verdünnung (Art.-Nr. 1955). Vor dem Beizauftrag muss der Holzstaub gründlich entfernt werden, damit die Poren gut benetzt werden können.

Leimdurchschläge, Reste von Furnierklebern o.ä. müssen vor der Beizung entfernt werden, da sie die Beize anders annehmen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinselauftrag:

Bitte nur spezielle Beizpinsel ohne Metallmanschette verwenden.

Spritzauftrag:

Satt aufspritzen mit der Becherpistole oder Spitzautomat.

Fließbecherpistole mit 1,5 mm Düse bei 1,5 bis 2,5 bar Spritzdruck. Auch Airmix ist möglich.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch

Ca. 80 ml/m² Nassauftragsmenge

Trocknung

Je nach Auftragsmenge ca. 6 Stunden

Praxiswerte bei Raumtemperatur 23°C/50 % relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verdünnung

Aqua WB-002-Wachsbeize wird gebrauchsfertig eingestellt geliefert.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 6 Monate.

Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und der Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßiger Anwender erhältlich.

Persönliche Schutzausrüstung bei Spritzverfahren erforderlich. Atemschutz Kombinationsfilter mind. A2/P2 (Bezugshinweis z.B. Dräger). Geeignete Schutzhandschuhe siehe Sicherheitsdatenblatt. Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Kennzeichnung

WGK: 1
ADR: -/-

