remmers
сделано в Германии

Техническое описание
Артикул: 2962

Innenmatt LF

(ранее именовался Relö Innenmatt LF)

Дисперсионная устойчивая к мытью краска согласно DIN 53778 WM
- малотоксичная, не содержит растворителей и вредных пластификаторов – Класс влажного истирания согласно DIN EN 13300, класс 3

Сфера применения

Продукт Remmers Innenmatt LF используется в качестве покрывного слоя на всех традиционных типах оснований при внутренней отделке и внутреннем ремонте здания.
Преимущественно применяется на известковой и гипсовой штукатурке, кладке из силикатного кирпича, бетоне, древесных плитах и твёрдых древесноволокнистых плитах, гипсокартонных плитах, обоях (с шероховатым волокном).

Свойства продукта

Продукт Remmers Innenmatt LF – это экономичное, легко перерабатываемое, устойчивое к мытью дисперсионное покрытие для внутренних помещений.
Выбранные наполнители и титандиоксид обеспечивают отличную кроющую способность и высокую степень белизны.
Продукт Remmers Innenmatt LF обладает высокой паропроницаемостью. Продукт отличается оптимальным соотношением цены и качества. При помощи обычных насыщенных красок и красок для тонирования окрашивается в пастельные тона. Продукт предназначен для использования на предприятиях пищевой промышленности.

Технические данные

Вяжущие:	Не содержащая растворителей акрилатовая дисперсия
Пигмент:	титандиоскид
Экстендер:	минеральные наполнители
Плотность:	прибл. 1,4 кг/л
Вязкость:	в соответствии с переработкой
Разбавитель:	вода
Цвет:	белый
Согласно DIN 53778:	устойчива к мытью
Данные согласно DIN EN 13300 класс влажного истирания:	класс 3
Соотношение контрастности:	класс 1 (99,5 %) при продуктивности 7,5 $м^2$/литр
Степень блеска:	тускло матовый (< 5 при 85 º угломера)
Максимальный размер зерна:	мелкое (< 100 µ)

Переработка

Подготовка основания
Основания должны обладать несущей способностью, быть очищены от загрязнений, таких как пыль, остатки предыдущей очистки, следов масла и жира. Трещины, отверстия, а также поврежденные, с пустотами участки штукатурок восстановить продуктами Remmers Putz, а гипсовые штукатурки - при помощи продукта Füllspachtel. Основания с высоким содержанием щёлочи (свежие штукатурки), а также гипсовые плиты и плиты из фиброцемента предварительно обработать продуктом Remmers Tiefgrund W.
Старые клеевые и известковые краски тщательно смыть, отслаивающиеся старые покрытия удалить.
На безупречные, обладающие несущей способностью основания, а также на старые дисперсионные покрытия, обладающие хорошей адгезионной способностью, продукт Innenmatt LF может наноситься непосредственно.

Нанесение продукта
В качестве первого слоя продукт Innenmatt LF можно разводить водой макс. до 10%. Степень разбавления зависит от впитывающей способности основания.
В качестве второго или финишного слоя наносить неразбавленным. Продукт можно наносить валиком, кистью или пульверизаторами.
Не перерабатывать при температуре ниже 5 ºC (температура основания и окружающего воздуха).

Инструмент и его очистка

Кисть, плоская кисть, малярным валиком, щетка, аппарат безвоздушного распыления.

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de

Все рабочие инструменты и пульверизаторы для краски очищаются водой сразу после использования.

Форма поставки, расход, хранение продукта

Форма поставки:
Ведро пластиковое 5 л и 15 л
Расход продукта:
Первый слой – в зависимости от состояния основания – прибл. 0,13 – 0,15 л/ м^2
Второй слой прибл. 0,13 л/м^2
Хранение продукта:
В закрытой заводской упаковке, в защищенном от низких температур месте – минимум 12 месяцев.

Безопасность, экологическая безопасность, утилизация отходов

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего паспорта безопасности.
Код продукта
M-DF 01

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
сохраняя качество в строительстве

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de