

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 3867

MM-823-Mattierungsmittel

Mattierungspaste für 2K- und Nitrocellulose-Lacke

Anwendungsgebiete

Mattierungspaste für Polyurethan- und Nitrocelluloselacke zur Herabsetzung des Glanzgrades

Produktkenndaten

Dichte:	0,95 g/cm ³ bei 20 °C
Viskosität:	20" DIN 4 mm bei 20 °C
Feststoffgehalt:	11%
Lieferform:	1 l Weißblechgebinde

Produkteigenschaften

Eine Zugabe von ca. 4% MM-823 zum Lack senkt den Glanzgrad um ca. 10 Glanzeinheiten.

Verarbeitung / Verbrauch

Vor Gebrauch gründlich aufrühren und gut ins das Lacksystem einarbeiten.
Die Zugabemenge sollte max. 8% betragen.

Hinweise

Nicht bei matten Lacksystemen einsetzen.
Nicht im PUR-TL-222-Treppenlack einsetzen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

V-890-Verdünnung

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 6 Monate.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Leichtentzündlich
Reizt die Augen
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsratschläge:

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Dampf nicht einatmen

Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Kennzeichnung

WGK: 1
GefStoffV: Xi Reizend;
F Leichtentzündlich
GGVSE/ADR: Klasse II
UN 1263

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

3867-TM-03-09

