Техническое описание
Артикульный номер 0935

PUR Beschleuniger

Содержащий растворители катализатор для продукта PUR Primer в системе обработки кровли PU Dachsystem

Сфера применения

Добавление продукта PUR Beschleuniger позволяет существенно сократить период высыхания продукта PUR Primer, используемого перед нанесением покрытия PUR Flex Coating. Продукт PUR Beschleuniger применяется в комбинации с PUR Primer, в особенности, в местах соединений и при работе на малых площадях поверхности.

Технические параметры продукта

Консистенция: текучая
Цвет: прозрачный
Плотность: 0,89 г/см^3
Запах: фруктовый
Вязкость: < 50 МПа

Период высыхания PU Primer:

PUR Primer	PUR Beschleuniger	Время высыхания при 20°C	Время высыхания при 10°C
5 л	-	ок. 6 часов	ок. 12 часов
5 л	+ 0,25 л	ок. 1 часа	ок. 2 часов
25 л	+ 0,25 л	ок. 2,5 часов	ок. 8 часов
25 л	+ 0,5 л	ок. 2 часов	ок. 6 часов
25 л	+ 0,75 л	ок. 1,5 часов	ок. 5 часов
25 л	+ 1,00 л	ок. 1 часа	ок. 4 часов

Значения получены в стандартных условиях и могут слегка отличаться от практических значений на объекте

Компоненты системы

PUR Beschleuniger, арт. № 0935
PUR Primer, арт. № 2550
PUR Flex Coating,
арт. № 2551/2556

Порядок нанесения

Продукт PUR Beschleuniger добавляется в соответствии с желаемым каталитическим эффектом в продукт PUR Primer. Затем смесь приводится в однородное состояние посредством 2-минутного встряхивания или раскачивания. После этого смесь готова к применению и может наноситься на поверхность, подготовленную в соответствии с техническим описанием для продукта PUR Primer.

Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985 www.remmers.de

При использовании продукта PUR Primer с катализированным действием, грунтованная поверхность должна быть обработана продуктом PUR Flex Coating в течение 24 часов. Если это невозможно, грунтование проводится заново.

Температура нанесения:

Основание:	не менее 10°C, не более 25°C
Материал:	не менее 10°C, не более 20°C
Воздух:	не менее 10°C, не более 30°C

Содержание влаги:

Основание:	< 4% по массе
Воздух:	относительная влажность не более 75%

Указания

При использовании продукта PUR Beschleuniger повышается реакционная способность продукта PU Primer, что может вызвать проблемы с адгезией и образование пузырей при несоблюдении указаний по нанесению (например, относительно точки росы, условий нанесения и т.д.).
Использование катализированного продукта PUR Primer спустя некоторое время или хранение его невозможно, поскольку в банке образуется гель. Если необходима лишь небольшая доля продукта, рекомендуется отделить требуемое количество порциями и смешать с катализатором PUR Primer. При использовании для дозировки колпачок для закрытия 250 мл-бутылки, 5 колпачков на 1 л PUR Primer соответствуют 5%-раствору.

Форма поставки, расход и условия хранения

Форма поставки:
Алюминиевая бутылка 250 мл

Расход продукта:
до 5% об., в зависимости от PU Primer

Условия хранения:
В закрытой оригинальной бутылке от производителя, не смешивать, хранить в прохладном месте, не подвергая замораживанию. Срок хранения не менее 9 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

remmers
сохраняя качество в строительстве

Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985 www.remmers.de