



Acryl 100

Герметик преміум-класу на акриловій основі для заповнення швів та тріщин в дерев'яному зрубі

Колір	Доступні позиції		
	Кіл-ть на палеті	1056	864
	Одиниця упаковки	12 x 310 мл	12 x 600 мл
	Тип упаковки	картуш	туба алюмінійова
	Код упаковки	12	60
	Арт. №		
grau	7360	■	■
weiß	7370	■	■
спец. колір*	7375		■
*(за запитом)			


Витрати

~ 100 мл/м при поперечному перерізі шву 1 см²



Область

застосування



- Герметизація швів та стиків в конструкціях вікон і дверей
- Закладання тріщин
- Ремонт фасадів, цегляних кладок, оштукатурених та дерев'яних поверхонь
- Матеріали з низкою міцністю (наприклад, пінобетон та гіпсові будівельні матеріали)
- Герметизація швів та тріщин в дерев'яних конструкціях, а також міжвінцевих швів в дерев'яному домобудуванні

Властивості

- Можна фарбувати
- Швидкий набір стійкості до дощу
- Еластопластичний матеріал
- Не містить розчинників
- Сумісність з лазурами для деревини Remmers

Технічні параметри продукту

- На момент поставки

Щільність	1,6 г/см³
В'язкість	пастоподібна / тиксотропна
Утворення плівки	~ 15 хв. (+23°C/відн.вол.пов. 50 %)



■ Після реакції

Відносне подовження при розриві (DIN EN ISO 8339)	400 %
Модуль пружності при 100%-м подовженні (DIN EN ISO 8339)	0,06 Н/мм ²
Об'ємна усадка (DIN EN ISO 10563)	< 20 %
Допустима загальна деформація (DIN EN 15651-1)	12,5 %

Вказані значення представляють собою типові властивості продукту та не несуть характер гарантійної специфікації.


Можливі системні продукти

■ [Rundschnur \(4260\)](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна мати несучу здатність, бути сухою або матово-вологою, чистою та знежиреною; металеві поверхні зачистити до металевого блиску.
- Підготовка поверхні
У шви шириною ≥ 1 см попередньо укласти шнур Rundschnur.
Бічні поверхні швів, що сильно вбирають, обробити ґрунтовкою. (Acryl 100 в пропорції 1:1 з водою).

Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мин. +5 °C, макс. +40 °C.

Зрізати кінцевик під кутом відповідно до ширини шва і заповнити шов герметиком.. Глибина нанесення герметика повинна складати 75 % ширини шву. Видавлювати з достатнім тиском на бічні поверхні шва, потім загладити вологим шпателем.

Вказівки до застосування

Час затвердіння збільшується зі збільшенням глибини шву.
Лакофарбове покриття наносити, як тільки поверхня набуде достатньої міцності.

Загальні вказівки

До досягнення достатнього ступеня затвердіння захищати шов від впливу води та прямих сонячних променів.
Відхилення від актуальних нормативних положень потребують додаткового узгодження.
Дотримуватись вказівки інструкції IVD-Merkblatt Nr. 20.
При плануванні та проведенні робіт приймати до уваги наявну документацію про випробування.



Робочий інструмент /
очищення


Ручний або пневматичний пістолет для герметиків, шпатель, малярний скотч.



Очищати інструмент в свіжому стані мильним лугом.

Умови зберігання /
строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Строк зберігання не менше 36 місяців.



Безпека /
нормативні
документи

Детальна інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також про утилізацію та екологію наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до діючих приписів. Повністю спустошені упаковки надіслати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не несуть зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.