




## Funcosil OFS

Масловідштовхувальна та гідрофобізувальна захисна пропитка на водній основі, забезпечує легкий догляд за поверхнею

Доступні позиції		
Кількість на палеті	84	24
Одиниця упаковки	5л	30 л
Тип упаковки	Каністра пластик.	Каністра пластик.
Код упаковки	05	30
Артикул №		
0617	■	■

### Витрата



Глиняна цегла: ~ 0,2 - 0,5 л/м<sup>2</sup>  
Силікатна цегла: ~ 0,2-0,6 л/м<sup>2</sup>  
Природний камінь: ~ 0,5 - 1,0 л/м<sup>2</sup>  
Теракота: ~ 0,3 - 0,8 л/м<sup>2</sup>  
Бетонна плита: ~ 0,2 - 0,5 л/м<sup>2</sup>

Точну витрату просочення слід визначати шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі (1-2 м<sup>2</sup>).


Ефективність просочення можна перевірити на ділянці обробленої поверхні після спливу достатнього часу дії.

### Сфера застосування



- Система легкого очищення поверхні
- Зменшення схильності до забруднення кухонних стільниць із природного каменю (олії, жири, побутові забруднення тощо)
- Засіб для догляду за поверхнями, імпрегнованими продуктом Funcosil OFS
- Мінеральні будівельні матеріали
- Підлоги та стіни

### Властивості



- Масло-, жиро- та брудовідштовхувальні
- Гідрофобізувальні (водовідштовхувальні) властивості
- Паропроникність
- Лугостійкість
- Не містить розчинників

### Технічні параметри продукту

Речовина-носіє	вода
Щільність (20 °C)	1
Основа активної речовини	фторовмісного акрилового сополімеру
Вміст активної речовини (мас.-%)	~ 10
Рівень рН	~ 7,0 (нейтральний)
Зовнішній вигляд	рідина молочною кольору

Наведені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантованих характеристик.

### Можливі системні продукти

#### ■ BFA\*(0673)


\* Дотримуйтесь обережності під час роботи з біоцидними продуктами.  
Перед застосуванням уважно ознайомтесь з етикеткою та інформацією про продукт!

### Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні  
Поверхня має бути чистою, без пилу та сухою.
- Підготовка поверхні  
Дефекти будівельної конструкції (наприклад, тріщини, потріскані шви, пошкоджені стики, капілярне підсмоктування, а також вологу, зокрема гігроскопічну) необхідно заздалегідь усунути.



#### Порядок застосування



##### ■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +10 °C, макс. +25 °C.

Рясно нанести пропитку. За потреби повторити процес (мокре по мокрому). Обробити поверхні флейцевою кистю або чистою серветкою.

Очищення та догляд: для регулярного догляду за обробленою поверхнею використовувати теплу воду з додаванням 1,5–2,0 % продукту (1 склянка на 10 л води для миття).

Для освіження обробленої поверхні застосовувати матеріал у нерозбавленому вигляді.

#### Загальні вказівки

Відхилення від чинних нормативних положень потребують додаткового погодження.

Під час планування та виконання робіт слід враховувати наявну документацію щодо випробувань.

Виключити потрапляння води за межі гідрофобізованої зони.

Увага: перед обробленням мармуру та інших видів каменю, чутливих до кислот, із полірованою поверхнею та низькою всмоктувальною здатністю, а також будь-яких видів керамограніту необхідно попередньо перевірити придатність матеріалу (рівномірність змочування, всмоктувальну здатність, зміну глянцею тощо). Те саме рекомендується виконати перед обробленням поверхонь, які раніше оброблялися іншими складами.

Умовою досягнення оптимального ефекту імпрегнації є вбирання просочувального засобу; це залежить від відповідного об'єму пор і вмісту вологи в будівельному матеріалі.

За наявності в будівельному матеріалі водорозчинних солей виконати їх кількісний аналіз.

Висока концентрація водорозчинних солей може спричинити значні пошкодження будівельного матеріалу, яким неможливо запобігти шляхом нанесення імпрегнації.

Сліди раніше виконаного очищення (наприклад, тензиди, воски) можуть негативно впливати на ефективність продукту, тому їх необхідно повністю видалити.

#### Робочий інструмент / очищення




Корозійностійке обладнання для подачі та розпилення під низьким тиском, насос для перекачування рідин, малий пензель, пензель, флейцевий пензель, валик з овечої вовни, губка, серветка, швабра для миття.

Робоче обладнання повинно бути сухим і чистим.

Після використання та перед тривалими перервами очистити інструмент водою.

#### Умови зберігання / строк зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному місці, захищеному від замерзання. Строк зберігання — не менше 12 місяців.

Розкрити тару використати повністю якомога швидше.

#### Безпека / нормативні документи

Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також щодо утилізації та екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

#### Засоби індивідуального захисту

Під час нанесення методом розпилення використовувати засіб захисту органів дихання з комбінованим фільтром (ступінь фільтрації не нижче A/P2) та захисні окуляри. Використовувати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.

#### Вказівки щодо утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спорожнені упаковки передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів.

Не допускати потрапляння до каналізації. Не зливати у зливний отвір.

Звертаємо увагу, що наведені вище дані отримано в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах; вони є орієнтовними та загалом не мають обов'язкового характеру.

Ці дані мають характер загальних вказівок і опису нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому слід враховувати, що

через відмінності та різноманіття умов виконання робіт, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у разі сумнівів рекомендуємо виконати пробне нанесення або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо ми не надали чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної в

договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони надаються з урахуванням усієї повноти наших знань, у будь-якому разі не є обов'язковими. У всьому іншому діють наші Загальні умови продажу та поставок.

З публікацією нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає чинність.