


H 1043C-30 Водорозчинний однокомпонентний паркетний лак для нанесення розпиленням, валиком та обливом	
Опис продукту	Високоякісний елітний паркетний водорозчинний лак, що відповідає екологічним вимогам, для універсального нанесення.: розпиленням, зануренням, валиком та пензлем. Матеріал розроблений спеціально для покриття сходових щаблів, які знаходяться в житлових приміщеннях та об'єктах з високим механічним та хімічним навантаженням. Пройшов тест на стирання за нормами ASTM D406095. Застосовується в якості ґрунта та покривного лаку.
Кольоровий тон	прозорий
Сухий залишок (нелетюча частина)	36± 5 % в залежності від ступеня блиску відповідно до норм EN ISO 3251
Щільність	1,04 ± 0,05 гр/см³ в залежності від ступеня блиску
pH-Wert	7,3 - 8,0
Ступінь блиску (оцінка рефлектметра відповідно ДИН 67530 / EN 971-1 60° / 100 μm на чорному склі, данні: +- од.)	30 – шовковисто-матовий
 В'язкість при поставці	4 мм воронка по ДИН 53211 від 100 до 120 сек.
 Робоча в'язкість	В'язкість матеріалу готова для розпилення. За необхідності можливе додавання 5% води.
 Співвідношення в суміші	Лак: 100 вагових частин H1043 Розчинник: до 5 вагових частин дистильованої води
Час життєздатності суміші при 20°C	Відсутній
Стандарти	Відповідає стандарту EN 73-1, «Для покриття дитячих іграшок» не містить важких металів. Відповідає стандарту DIN 68861 частина 1B "Хімічна стійкість покриття".
Приклад застосування	Продукт використовується для внутрішніх робіт, при обробці паркету, сходів та високоякісних столярних виробів. На сходи наноситися в 2-3 шари з витратою 80-140 г/м². Сушка дивіться нижче. Для покриття столярних виробів можливе ґрунтування HG-0001-6.
 Підготовка поверхні	Залежно від основи шліфування 150-220. Поверхня повинна бути очищена від шліфувального пилу, особливо це стосується крупнопористої деревини. Оздоблення необхідно проводити безпосередньо після шліфування деталей.
Витрати	80 – 140 г/м² мокра витрата на шар залежно від бажаного результату.



Спосіб нанесення:	Проміжне шліфування проводиться зерном 280-320. Рекомендовано: мінімальна температура нанесення 16°C. Для бездоганного оздоблення температура деревини та температура в приміщенні повинна знаходитися в межах від 20 до 30°C, а відносна вологість повітря: 45 – 65 %. Вологість деревини: 8-12%. При підвищеній вологості повітря та поганий вентиляції час висихання значно зростає. При первинному лакуванні паркету та сходів ми рекомендуємо 3-разове нанесення, при оновленні або ремонті достатньо 2-разового нанесення. Обов'язково потрібно зробити тест на сумісність старого покриття з лаком. Можливі проблеми при покритті підлог покритої олією, а також оброблених ПРОНТО. Можлива невелика зміна відтінку деревини, за наявності в ній дубильних речовин. Для очищення залишків матеріалу можливе використання V 719-A або RK-898 очисний концентрат.
--------------------------	---

	Звичайний Стандартний краскопульт З тиском в бачок	Розмір дюзи	Тиск повітря	Тиск на матеріал										
		1,7 – 2,0 mm	3 – 4											
	Airless	1,0 – 1,3 mm	1 – 1,5	0,3 – 0,7										
	Airmix	0,16 – 0,3	1 - 2	80 - 120										
	Вальцювання	Ні												
	Зануренням	Так, можливо, необхідна додаткова інформація												
	Лаконалив	Ні												
	Сушка при 23°C та відносній вологості повітря 50%	Параметри сушіння залежать від типу деревини, вологості повітря, його вентиляції та кількості матеріалу, що наноситься. Для прикладу: <table><tr><td>Деревина</td><td>- бук</td></tr><tr><td>Витрати</td><td>- 65-85 гр/м²</td></tr><tr><td>Температура</td><td>- 22 °C</td></tr><tr><td>Вологість приміщення</td><td>- 45%</td></tr><tr><td>Кратність потрясіння</td><td>- 3-4 рази в годину</td></tr></table> Шліфування: через 60 – 120 хвилин Штабелювання: через 5-7 годин Навантажене використання через 2-3 доби			Деревина	- бук	Витрати	- 65-85 гр/м²	Температура	- 22 °C	Вологість приміщення	- 45%	Кратність потрясіння	- 3-4 рази в годину
Деревина	- бук													
Витрати	- 65-85 гр/м²													
Температура	- 22 °C													
Вологість приміщення	- 45%													
Кратність потрясіння	- 3-4 рази в годину													
Строк придатності		У закритій тарі при температурі між 15-25°C до 6 місяців.												
Інші рекомендації		Перед застосуванням обов'язково перемішати Щільно закривати після використання Берегти від вологи												
  														

