



Rofalin Acryl

Фарба атмосферостійка для деревини та інших типів
поверхонь ззовні та всередині приміщень

Колір	Доступні позиції					
		672	200	96	30	22
	Одиниця упаковки	0,75 л	2,5 л	5 л	10 л	20 л
	Тип упаковки	відро жест.	відро жест.	відро жест.	відро жест.	відро жест.
	Код упаковки	01	03	05	10	20
	Арт. №					
anthrazitgrau / антрацитово-сірий (RAL 7016)	2323		■	■		
lichtgrau/світло-сірий (RAL 7035)	2324		■	■		
tannengruen / піхтовий зелений (RAL 6009)	2325		■	■		
moosgruen / зелений мох (RAL 6005)	2326		■	■		
cremeweiss / кремово-білий (RAL 9001)	2327		■	■		
weiss / транспортний білий (RAL 9016)	2330	■	■	■	■	■
grau / сірий	2332					
dunkelbraun / темно-коричневий	2334					
schwarz / чорний	2336					
skandinavisch rot / скандинавський червоний	2337		■	■		
Sonderfarbtöne / спец. колір*	2343		■	■	■	■
Basis A /База А	015020	■	■	■	■	■
Basis B / База В	015021	■	■	■	■	■
Basis C /База С	015022	■	■	■	■	■
* Мінімальне замовлення 5 л						



Витрати




~ 80 - 100 мл/м² на один шар

Після попередньої обробки продуктом Aqua AG-26-Allgrund (для світлих відтінків): 1 шар
100 мл/м²

Система покриття залежить від типу поверхні, див. Варіанти застосування

Область застосування



- Деревина ззовні та всередині приміщень
- Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням лінійних розмірів (напр., віконні ставні, профільовані матеріали, садові будинки)
- Дерев'яні елементи без збереження лінійних розмірів (напр., паркани, фахверк, навіси для автомобіля, дерев'яна обшивка)
- Оцинковані системи водозливу та оцинкована листова сталь
- Інші типи основ
- Не застосовувати на деревині, свіжообробленій просоченнями. Витримати час фіксації
- При обробці стільців, лавок і т.п. в якості захисного фінішного шару нанести продукт Aqua MSL-45/sm у варіанті farblos UV+ (7130). Це запобіжить вицвітання покриття
- Для професійного застосування

Властивості



- Високопокривне покриття
- Не відшаровується
- Лугостійке, підходить для мінеральних основ
- Атмосферостійкість та вологорегуляція
- Низький вміст розчинників, екологічно чистий продукт, зі слабким запахом
- Швидке висихання
- Стійкість до стирання
- Різноманітні кольори продукту можна змішувати один з одним
- Яскраві та насичені кольори мають більш низьку покривну здатність, що обумовлено особливостями пігментів. При роботі з такими кольорами рекомендується попередньо нанести даний продукт в якості покривного ґрунтовочного шару в кольоровому відтінку, який поєднується з кольором фінішного шару.

Технічні параметри продукту

Щільність (20 °C)	~ 1,15 - 1,24 г/см³
В'язкість (20 °C)	~ 2700 мПа·с
Запах	слабкий, характерний
Ступінь блиску	матова

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не несуть характер гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [Farbtonkarte](#)
- [DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"](#)

Можливі системні продукти

- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* \(7145\)](#)
- [IG-10-Imprägniergrund IT* \(7144\)](#)
- [Aqua AG-26-Allgrund \(7147\)](#)
- [Primer H\(0642\)](#)
- [Primer F\(2909\)](#)
- [Primer Hydro F \(2842\)](#)
- [Isoliergrund \(3440\)](#)

* Дотримуватись обережності при роботі з біоцидними продуктами.

Перед застосуванням уважно ознайомитись з етикеткою та інформацією про продукт!



Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Дерев'яні елементи з обмеженим збереженням та без збереження лінійних розмірів: вологість деревини макс. 18 %
- Підготовка поверхні
Повністю видалити забруднення, жир та старі неміцні покриття.
Дерев'яні поверхні:
Посірілі та вивітрені поверхні деревини відшліфувати до здорової основи.
Неміцні та потріскані сучки, а також відкриті смоляні підтікання видалити та очистити такі ділянки спеціальним засобом (напр., Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).
Деревину, яка розміщена ззовні приміщень, що потребує захисту від гнилі та синяви та/або комах, , попередньо обробити придатним антисептичним засобом* (див. Системні продукти).
Керуватися інструкцією BFS-Merkblatt № 18 „Покриття для деревини та деревинних матеріалів ззовні приміщень“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).
Для уникнення проступання фарбуючих розчинних речовин деревини при роботі з даним продуктом в білому або світлих кольорах, попередньо нанести продукт Aqua AG-26-Allgrund.
Щоб запобігти забрудненню суміжних частин конструкції (напр., ділянок міжкаркасного простору фахверка), що викликано виділенням розчинних речовин з деревини, дерев'яні елементи слід обробити зі всіх сторін.
Поверху старих вивітрених карболінових покриттів наносити продукт тільки в темних кольорах; завжди виконувати пробне нанесення.
Цинк (оцинкована сталь):
Очистити поверхню аміачною речовиною, що змочує, з застосуванням шліфувального паду. Керуватися інструкцією BFS Merkblatt № 5.
При підвищених механічних навантаженнях попередньо обробити поверхню продуктом Aqua AG-26-Allgrund.
Мінеральні поверхні:
Підготувати поверхню у відповідності до вимог з нанесення стійких до стирання та атмосферостійких дисперсійних лакофарбових матеріалів (DIN 53778).
Старі фіброцементні поверхні ретельно очистити від водоростей та моху, добре просушити поверхню.
Відремонтувати пошкодження штукатурки.
Старі масляні покриття перевірити на сумісність з даним продуктом шляхом пробного нанесення.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мін. +5 °C, макс. +25 °C.

Ретельно перемішати матеріал та плавно нанести пензлем або валиком.
Дотримуватись часу висихання між робочими проходами.
Структура покриття залежить від типу поверхні, що обробляється, див. Варіанти застосування.



Вказівки до застосування



При застосуванні даного продукту в білому (weiß) або світлих кольорах попередньо нанести 2 шари продукту Aqua AG-26-Allgrund.

Колір покриття, що відповідає оригінальному викрасу, утворюється тільки після висихання.

Уникати безпосереднього контакту фарбованих поверхонь друг з другом (напр., при складуванні та т.п.).

Не застосовувати на деревині, що оброблена просоченнями на основі солей бору. При виканні робіт в приміщенні забезпечити достатню вентиляцію.

■ Висихання

2-4 години при 20°C та відносній вологості повітря 65%.

Деревину, що розміщена ззовні приміщень, після нанесення покриття захищати від опадів на протязі мінімум 4 годин (щоб уникнути змивання).

Низькі температури, малий повітрообмін та висока вологість повітря сповільнюють висихання.

■ Розбавлення

За необхідності розбавити водою.

Варіанти застосування

Варіанти застосування	Просочення	Грунт	Проміжне покриття	Фінішне покриття
Дерев'яні поверхні: Необроблена деревина, старі вивітрені дерев'яні поверхні, оновлюючі покриття поверх дисперсійних фарб та емалей, а також захисних лазурей для дерева	За необхідності Aqua IG-15-Imprägniergrund IT (тільки ззовні приміщень)	Aqua AG-26-Allgrund або Rofalin Acryl	Aqua AG-26-Allgrund або Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Цинк (оцинк. сталь): цинк, оцинкована сталь та твердий ПВХ, оновлююче покриття поверх існуючого	--	Aqua AG-26-Allgrund (при підвищеному навантаженні)	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Мінеральні поверхні: Фіброцемент	--	1-2 шари Tiefengrund	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl



Лицьовий бетон, непористий бетон	--	Imprägniergrund	Rofalin Acryl (+ 10 % води)	Rofalin Acryl
штукатурки, ззовні (що осипаються / міцні)				Acryl
Міцні штукатурки,				Rofalin Acryl
кладка				
Оновлюючі покриття		--	Rofalin Acryl (+ 10 % води)	Rofalin Acryl
штукатурок				
	--	Tiefgrund W	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Обої бумажні, волокнисті та ін.	--	Rofalin Acryl		Rofalin Acryl

Загальні вказівки

При роботі з струганою деревиною модрина та деревиною хвойних порід з високим вмістом смоли може мати місце зниження адгезії та атмосферостійкості покриття, особливо на ділянках тангенціального розпилу, в місцях сучків та зонах пізньої деревини. Тут слід приймати до уваги більш короткі інтервали технічного обслуговування та оновлення покриття.

Завадити цьому зможе допомогти тільки попереднє тривале зберігання вказаної деревини в природніх умовах на відкритому повітрі до нанесення покриття (т.н. "штучне вивітрювання") або дуже груба шліфовка (Р80). При роботі з такою деревиною, але більш грубого ("чорнового") розпилу, інтервали технічного обслуговування та оновлення покриття стають значно більш тривалими.

Робочий інструмент /
очищення



Пензель малий (з штучним ворсом), пензель флейцовий (з штучним ворсом), валик поролоновий


Робоче обладнання та інструмент очистити водою та миючим засобом одразу після використання.

Продукти очищення утилізувати належним чином.



Умови зберігання / строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Строк зберігання не менше 36 місяців.



Безпека / нормативні документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також данні з утилізації та екології приведенні в актуальній версії Паспорту безпеки.

Вказівки з утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно діючим приписам. Повністю спустошені упаковки відправити на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Постанова про біоцидні продукти

* Дотримуватись обережності при роботі з біоцидними продуктами.
Перед застосуванням уважно ознайомитись з етикеткою та інформацією про продукт!

Вміст летючих органічних з'єднань (ЛОЗ) відп. Директиві Decoraint (2004/42/EG)

Граничне значення по нормам ЕС для даного продукту (кат. A/d): макс. 130 г/л.
Вміст ЛОЗ в даному продукті < 130 г/л.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не носять зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.