



WP DS [basic]

- Dichtschrämme -

Нееластична мінеральна гідроізоляційна обмазка для нового будівництва



Колір	Доступні позиції	
	Кіл-ть на палеті	36
	Одиниця упаковки	25 кг
	Тип упаковки	мішок паперовий
	Код упаковки	25
	Арт. №	
grau / сірий	0405	■

Витрати ~1,6 кг/м² на мм товщини шару



Область застосування



- Гідроізоляція в новому будівництві
- Захист від впливу вологи зі сторони конструкції в системі зовнішньої гідроізоляції
- Внутрішня гідроізоляція резервуарів з водою
- Конструкції, що знаходяться в контактi з питною водою

Властивості

- Непроникність для напірної води
- Дуже добра адгезія до основи
- Паропроникність



Технічні параметри продукту

Кількість води затворення	20-21 % (відповідає 5,0-5,3 л на 25 кг сухої суміші)
Коефіцієнт водопоглинання w24	$< 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
Спротив дифузії водяної пари	$\mu < 200$
Міцність на згин (через 28 діб)	$\sim 6 \text{ Н/мм}^2$
Міцність на стиск (через 28 діб)	$\sim 30 \text{ Н/мм}^2$

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не несуть характер гарантійної специфікації.

Сертифікати

- Prüfzeugnis gem. DVGW-Arbeitsblatt W347, Hygiene Institut Gelsenkirchen
- Prüfzeugnis gem. DVGW-Arbeitsblatt W270, Hygiene Institut Gelsenkirchen
- ABP MDS_P-5104/844/08 MPA BS_gültig bis 06.06.2024


Можливі системні продукти

- Kiesol MB (3008)
- WP DS Levell (0426)
- MB 2K (3014)
- SP Prep (0400)
- Бітумно-полімерні мастики Remmers

Підготовка до виконання робіт


- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою, вільною від пилу.
- Підготовка поверхні
В зоні примикання підлога/стіна видалити стяжку на ширину $\sim 20 \text{ см}$.
На зовнішніх кутах та кромках зняти фаску.
Виконати викрутку (галтель).
В місцях проходів труб нанести гідроізоляційний матеріал навколо труби у формі галтелі.
Ґрунтування
Збираючі мінеральні основи заґрунтовати складом Kiesol MB.

Підготовка матеріалу



- Змішування
В чисту ємність для приготування розчину залити воду та всипати суху суміш.
Ретельно перемішати будівельним міксером на протязі прибіл. 3 хвилин до однорідного стану.
Час дозрівання ~ 2 хвилини.
Ще раз перемішати, за необхідності додати трохи води.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мін. $+5 \text{ °C}$, макс. $+30 \text{ °C}$
Низькі температури збільшують, високі скорочують час життєздатності та затвердіння.



■ Час придатності до застосування (+20°C)

~ 60 хвилин

Одразу після замішування нанести матеріал суцільним шаром.
Захист від впливу вологи на гідроізоляційне покриття зі сторони основи.
Нанести матеріал в один шар на підготовлену основу.

Гідроізоляція споруд підготовки питної води:
Нанести матеріал в три шари без ґрунтування на підготовлену основу.

Оштукатурювання:
Нанести матеріал на гідроізоляційне покриття в якості додаткового шару гідроізоляційної обмазки та свіже по свіжому виконати штукатурний намет продуктом SP Prep (Vorspritzmörtel).

Вказівки до
застосування

Не застосовувати під впливом прямого сонячного випромінення.
Максимальна загальна товщина свіжого шару не повинна перевищувати 5 мм.
Розчин, який схопився, не можна зробити знов придатним для застосування шляхом додавання в нього води або свіжої суміші.
Захищати свіжонанесене гідроізоляційне покриття від дощу, прямого впливу сонячного світла, морозу та утворення конденсату.
Сухе гідроізоляційне покриття захищати від механічного пошкодження. При машинному нанесенні просимо попередньо проконсультуватися з спеціалістами компанії Remmers.

Варіанти застосування

Товщина шару та витрати при застосуванні для зовнішніх та внутрішніх робіт

Група навантажень	Мінімальна товщина шару (мм)	Витрата свіжого розчину (кг/м ²)	Витрата сухої суміші (кг/м ²)	Питома витрата 25 кг (мішок) (м ²)
Водяні резервуари з глибиною наповнення до 10 метрів	≥ 3,0	~ 6,0	~ 5,0	~ 5,0

Загальні вказівки

Вода затворення повинна за якістю відповідати питній воді.
Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).
Суміш з низьким вмістом хроматів відповідно директиві RL 2003/53/EG.
Завжди виконувати пробне нанесення!
Вказані параметри продукту отримані в лабораторних умовах при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %.
Відхилення від актуальних нормативних положень вимагають додаткового погодження.
При плануванні та проведенні робіт приймати до уваги наявну документацію про випробування.
Документацію про випробування можна отримати на сайті www.remmers.com.



Робочий інструмент /
очищення


Змішувальний інструмент, пензель-макловиця, грубий малярний пензель для обмазок, спеціалізоване обладнання.



Робочий інструмент очищати в свіжому стані водою.

Умови зберігання /
строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому місці. Строк зберігання 12 місяців.



Безпека /
нормативні
документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також данні з утилізації та екології приведенні в актуальній версії Паспорту безпеки.

Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно діючим приписам. Повністю спустошені упаковки відправити на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не носять зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.