



WP DS Levell

- Dichtspachtel -

Гідроізоляційна шпаклівка з високою сульфатостійкістю

Колір	Доступні позиції	
	Кіл-ть на палеті	36
	Одиниця упаковки	25 кг
	Тип упаковки	мішок паперовий
	Код упаковки	25
	Арт. №	
grau / сірий	0426	■

Витрати



~ 1,7 кг/м² на мм товщини шару

~ 1,7 кг на л об'єму викрутки (галтелі)

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування



- Водонепроникний ремонт пошкоджених ділянок
- Заповнення швів та шпатлювання поверхні
- Облаштування гідроізоляційних галтелей

Властивості

- Затвердіння з низьким внутрішньою напругою та без утворення тріщин
- Дуже хороша адгезія до основ
- Нанесення в один шар при товщині до 50 мм
- Висока сульфатостійкість та низький вміст активних лугів (SR/NA)



Технічні параметри продукту

Колір	сірий
Кількість води затворення	14-15 % (відповідає 3,5-3,8 л на 25 кг сухої суміші)
Коефіцієнт водопоглинання w24	< 0,1 кг/(м ² ·ч ^{0,5})
Дифузія водяної пари	μ < 200
Міцність на стиск (через 28 діб)	~ 20 Н/мм ²
Щільність свіжої суміші	~ 1,9 кг/л
Консистенція	для нанесення шпателем

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не несуть характер гарантійної специфікації.


Можливі системні продукти

- [Kiesol\(1810\)](#)
- [MB 2K\(3014\)](#)
- [SP Prep \(0400\)](#)
- [Гідроізоляційні обмазки Remmers](#)
- [Бітумно-полімерні мастики Remmers](#)

Підготовка до виконання робіт


- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою, вільною від пилу.
- Підготовка поверхні
Старі штукатурки та покриття зняти до рівня не менше 80 см над зоною пошкодження.
В зоні примикання підлога/стена видалити стяжку на ширину ~ 20 см.
Видалити гострі виступи та залишки будівельного розчину.
На зовнішніх кутах та кромках зняти фаску.
Грунт для необроблених поверхонь:
Нанести продукт Kiesol MB (1:1 з водою) методом обливу без напору та утворення туману, розділивши поверхню на ділянки та рухаючись по горизонталі зверху вниз.
Надлишок матеріалу одразу зняти.
Наступні роботи завжди виконувати "свіже по свіжому".
Адгезійний шар:
Нанести гідроізоляційну обмазку Remmers в якості адгезійного шару.
Наступні роботи завжди виконувати "свіже по свіжому".

Підготовка матеріалу



- Замішування
В чисту ємність для приготування розчину залити воду та всипати суху суміш.
Ретельно перемішати будівельним міксером на протязі прибіл. 3 хвилин до однорідного стану.
Час дозрівання ~ 2 хвилини.
Ще раз перемішати, за необхідності додати трохи води.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється:
мін. +5 °C, макс. +30 °C
Низькі температури збільшують, високі скорочують час життєздатності та затвердіння.



- Час придатності до застосування (+20 °C)
~ 30 – 45 хвилин

Вирівнювання

Нанести продукт шпателем поверх свіжого адгезійного шару.

Нанесення кожного наступного шару гідроізоляції виконати після того, як попередній шар набере достатню міцність.

Ремонт дефектів та вибоїн

Нанести продукт шпателем (за необхідності в декілька шарів) поверх свіжого шару адгезійного мосту.

Товщина шару за одне нанесення може сягати до 50 мм

Нанесення кожного наступного шару гідроізоляції виконувати після того, як попередній шар набере достатню міцність.

Облаштування гідроізоляційної викрутки (галтелі)

Нанести продукт (у формі викрутки/галтелі) в зоні примикання "стіна/підлога" поверх свіжого адгезійного шару.

Вказівки до застосування

Розчин, який схопився, не можна зробити знов придатним для застосування шляхом додавання в нього води або свіжої суміші.

Поверхню свіжонанесеного розчину на протязі мінімум 4 діб захищати від передчасного висихання, впливу морозу та дощу.

При виконанні ремонтних робіт попередньо усунути джерела вологи.

Загальні вказівки

Вода затворення повинна за якістю відповідати питній воді.

Суміш з низьким вмістом хроматів відповідно директиві RL 2003/53/EG.

Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).

Вказані параметри продукту отримані в лабораторних умовах при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %.

Відхилення від актуальних нормативних положень вимагають додаткового погодження.

При плануванні та проведенні робіт приймати до уваги наявну документацію про випробування.

Враховувати положення "Директиви з планування та проведення робіт з гідроізоляції будівельних конструкцій з застосуванням мінеральних гідроізоляційних обмазок" („Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen von Bauteile mit mineralischen Dichtungsschlämmen"), об'єднання Дойче Баухемі (Deutsche Bauchemie), а також Технічного листа WTA "Додаткова гідроізоляція елементів конструкцій, заглиблених в ґрунт" (WTA-Merkblatt "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile").

Робочий інструмент / очищення



Змішувальний інструмент, майстерко, кельма гладка, терка штукатурна, розшивка

Робочий інструмент очищати в свіжому стані водою.



Умови зберігання /
строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому місці.
Строк зберігання 12 місяців.



Безпека /
нормативні
документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також данні з утилізації та екології приведенні в актуальній версії Паспорту безпеки.

Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно діючим приписам. Повністю спустошені упаковки відправити на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні були отримані в ході практичного застосування, а також в лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не несуть зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів, природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, яка визначається в договірному порядку, то технічні консультації або інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у будь-якому випадку не є зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.