



WP Sulfatex

- Sulfatexschlämme -

Нееластична мінеральна гідроізоляційна обмазка з високою сульфатостійкістю



Колір	Доступні позиції		
	Кіл-ть на палеті	45	36
	Одиниця упаковки	5 кг	25 кг
	Тип упаковки	відро пласт.	мішок паперовий
	Код упаковки	05	25
	Арт. №		
grau / сірий	0430	■	■

Витрати ~ 1,6 кг/м² на мм товщини шару



Область застосування



- Внутрішня гідроізоляція при ремонті підвальних приміщень
- Ремонт гідроізоляції цоколю
- Внутрішня гідроізоляція резервуарів з водою
- Захист від впливу вологи зі сторони конструкції в системі зовнішньої гідроізоляції
- Конструкції, що знаходяться в контакті з питною водою
- Основи з впливом солей

Властивості

- Дуже низька емісія (GEV-EMICODE EC1^{Plus})
- Непроникність для напірної води
- Висока сульфатостійкість та низький вміст активних лугів (SR/NA)
- Дуже хороша адгезія до основи
- Паропроникність
- Хімістійкість за DIN 4030 до класу середовища експлуатації: XA2



Технічні параметри продукту

Кількість води затворення	20-21 % (відповідає 5,0 л на 25 кг сухої суміші)
Коефіцієнт водопоглинання w ₂₄	< 0,1 кг/(м ² ч ^{0,5})
Спротив дифузії водяної пари	μ < 200
Міцність на згин (через 28 діб)	~ 6 Н/мм ²
Хімістійкість	XA2
Міцність на стиск (через 28 діб)	~ 30 Н/мм ²

Вказані значення являють собою типові властивості продукту і не носять характер гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [Prüfzeugnis gem. DVGW-Arbeitsblatt W 347, Hygiene Institut Gelsenkirchen](#)
- [Prüfzeugnis gem. DVGW-Arbeitsblatt W 270, Hygiene Institut Gelsenkirchen](#)
- [Prüfzeugnis 5227/908/11a Rückseitig wirkender Wasserdruck, MPA BS](#)
- [ABP MDS_P-AB 063-03 MPA BS_gültig bis 06.06.2024](#)
- [Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 03.09.2019](#)

Можливі системні продукти

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Kiesol \(1810\)](#)
- [Kiesol MB \(3008\)](#)
- [Kiesol C \[basic\] \(0727\)](#)
- [Kiesol C+ \(0743\)](#)
- [Сануючі штукатурки Remmers](#)
- [SP Prep \(0400\)](#)
- [WP Top \[basic\] \(0428\)](#)
- [Sulfatex LQ \(0663\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)
- [Бітумно-полімерні мастики Remmers](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою, вільною від пилу.
- Підготовка поверхні
Старі штукатурки та покриття зняти до рівня не менше 80 см над зоною пошкодження.
В зоні примикання підлога/стіна видалити стяжку на ширину ~ 20 см.
На зовнішніх кутах та кромках зняти фаску.
Виконати викрутку (галтель).
В місцях проходів труб нанести гідроізоляційний матеріал навколо труби у формі галтелі.


Блокування солей
При виконанні сануючих робіт рекомендується нанести в два шари продукт Salzsperrge (арт. 0663) для зв'язування присутніх сульфатів.

Ґрунтування при зовнішніх роботах:
Мінеральні основи заґрунтувати продуктом Kiesol (1:1 з водою)/Kiesol MB.



Ґрунтування при внутрішніх роботах:
Мінеральні основи заґрунтувати продуктом Kiesol (1:1 з водою).

Підготовка матеріалу




■ Змішування

В чисту ємність для приготування розчину залити воду та всипати суху суміш. Ретельно перемішати будівельним міксером на протязі прибіл. 3 хвилин до однорідного стану.

Время дозрівання ~ 2 хвилини.

Ще раз перемішати, за необхідності додати трохи води.

Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: мін. +5 °C, макс. +30 °C

Низькі температури збільшують, високі скорочують час життєздатності та затвердіння.

■ Час придатності до застосування (+20 °C) ~ 60 хвилин

Нанести матеріал в два шари свіже по свіжому.

Технологічна перерва між виконанням 2-го та 3-го робочого проходу складає не менше 24 годин.

Після нанести третій шар гідроізоляційної обмазки, на нього свіже по свіжому виконати штукатурний набриск продуктом Sperrputz або альтернативно SP Prep (Vorspritzmörtel).

Вказівки до застосування

Не застосовувати під впливом прямого сонячного випромінювання.

Максимальна загальна товщина свіжого шару не повинна перевищувати 5 мм.

Розчин, який схопився, не можна зробити знов придатним для застосування шляхом додавання в нього води або свіжої суміші.

Захищати свіжонанесене гідроізоляційне покриття від дощу, прямого впливу сонячного світла, морозу та утворення конденсату.

Сухе гідроізоляційне покриття захищати від механічного пошкодження. При машинному нанесенні просимо попередньо проконсультуватися з спеціалістами компанії Remmers.



Варіанти застосування

Товщина шару та витрати при застосуванні для зовнішніх та внутрішніх робіт

Класи водяного впливу (DIN 18533)	Група навантажень за WTA 4-6-14	Мінімальна товщина шару (мм)	Витрата свіжого розчину (кг/м²)	Витрата сухої суміші (кг/м²)	Питома витрата 25 кг (мішок) (м²)
W4-E Водяні бризки в області цоколю та капілярна вода в/під стінами, що мають контакт з ґрунтом	Гідроізоляція проти водяних бризок/ гідроізоляція цоколю	≥ 2,0	~ 4,0	~ 3,2	~ 7,5
W1.1-E/W1.2-E* Ґрунтова волога та ненапірна вода	Ґрунтова волога та ненапірна вода	≥ 2,0	~ 4,0	~ 3,2	~ 7,5
W2.1-E** Помірний вплив напірної води (глибина залягання > 3 м)	Скрапливаюча інфільтраційна вода та напірна вода	≥ 3,0	~ 6,0	~ 5,0	~ 5,0
	Водяні резервуари з глибиною наповнення до 10 м	≥ 3,0	~ 6,0	~ 5,0	~ 5,0

* для робіт на кладках, що потребують заключення спеціального погодження

** потребує заключення спеціального погодження

Загальні вказівки

Вода затворення повинна за якістю відповідати питній воді.
Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).
Суміш з низьким вмістом хроматів відповідно директиві RL 2003/53/EG.
Завжди виконувати пробне нанесення!
Вказані параметри продукту отримані в лабораторних умовах при 20 °C та відносній вологості повітря 65 %.
При плануванні та проведенні робіт приймати до уваги наявну документацію про випробування.
Відхилення від актуальних нормативних положень вимагають додаткового погодження.
Документацію про випробування можна отримати на сайті www.remmers.com.



Робочий інструмент /
очищення

Змішувальний інструмент, пензель-макловиця, грубий малярний пензель для
обмазок, спеціалізоване обладнання



Робочий інструмент очищати в свіжому стані водою.

Умови зберігання /
строк зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому місці. Строк зберігання
12 місяців.



Безпека /
нормативні
документи

Додаткова інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також
данні з утилізації та екології приведені в актуальній версії Паспорту безпеки.

Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно діючим приписам.
Повністю спустошені упаковки відправити на вторинну переробку. Утилізувати окремо
від побутових відходів. Не допускати попадання в каналізацію. Не зливати в зливний
отвір.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище данні
були отримані в ході практичного застосування, а
також в лабораторних умовах, є орієнтовними і
тому в цілому не несуть зобов'язуючий характер.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами
нашої продукції, а також інформують про її
призначення та порядок застосування. При цьому
необхідно враховувати, що внаслідок відмінності та
різноманіття робочих умов, застосовуваних
матеріалів та будівельних об'єктів, природним
чином неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі
сумніву виконати пробне застосування або
звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було оформлено чіткого письмового
підтвердження придатності особливих якостей та
властивостей продуктів для конкретної мети
застосування, яка визначається в договірному
порядку, то технічні консультації або інформування,
навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти
наших знань, у будь-якому випадку не є
зобов'язуючими.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та
постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису
попередня версія втрачає свою силу.