



SP Prep -Vorspritzmörtel -

Суха суміш для попереднього набризку відповідно до норм WTA

Колір	Доступні позиції	
	Кіль-ть на палеті	30
	Одиниця пакування	30 кг
	Тип пакування	мішок паперовий
	Код пакування	30
	Арт. №	
grau / сірий (природний колір)	0400	■

Розхід



4–6 кг/м² при суцільному нанесенні.

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування



- Підготовка основи перед нанесенням мінеральних штукатурок.
- Вирівнювання різної поглинальної здатності основи

Властивості

- Висока адгезія до основи.
- Висока сульфатостійкість і низький вміст активних лугів (SR/NA).

Технічні характеристики продукту

Товщина шару	макс.. 5 мм
Насипна щільність	~ 1,7 кг/дм³
Кількість води для замішування	~ 5,0 л на 30 кг
Паропроникність	$\mu \leq 15$
Глибина проникнення води	через 1 год. > 5 мм
Пожежна небезпека	клас A1
Міцність на стиск (через 28 діб)	CS IV (> 6,0 Н/мм²)
Незалежний контроль	GG-Cert + WTA



Наведені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантійної специфікації.

Сертифікати

- WTA-Zertifikat

Можливі системні продукти

- Kiesol (1810)
- ZM HF [basic] (0220)
- SP Top SL [basic] (1050)
- Санирующие штукатурки Remmers

Підготовка до виконання робіт


- Вимоги до оброблюваної поверхні
Поверхня повинна бути міцною, чистою та вільною від пилу.
- Підготовка поверхні
Попередньо зволожити поверхню до матово-вологого стану.

Підготовка матеріалу



- Замішування
У чисту ємність для приготування розчину налити воду та засипати суху суміш. Ретельно перемішувати будівельним міксером протягом ~3 хвилин до однорідного стану та отримання робочої консистенції.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +5 °C, макс. +30 °C.
Низькі температури збільшують, а високі скорочують час придатності до застосування та тверднення.
- Час придатності до застосування (+20 °C):
~60 хвилин.

Поглинальні основи

Нанести продукт SP Prep (Vorspritzmörtel) як адгезійний шар, покриваючи поверхню не повністю (ступінь покриття 50–70 %), товщиною макс. 5 мм.

Внутрішня гідроізоляція та основи зі слабкою поглинальною здатністю

Нанести продукт SP Prep (Vorspritzmörtel) суцільним шаром (ступінь покриття 100 %) товщиною макс. 5 мм.

Вказівки щодо застосування

Розчин, що схопився, не можна знову зробити придатним до застосування шляхом додавання води або свіжої суміші.

Не застосовувати матеріал для вирівнювання нерівностей!

Оштукатурювання виконувати через 2–4 дні.

Для підвищення адгезії до гладких і щільних основ використовувати ZM HF [basic] (0220).

Загальні вказівки

Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).

Не застосовувати на основах, що містять гіпс!

Вода для замішування за якістю повинна відповідати питній воді.

Суміш із низьким вмістом хроматів відповідно до директиви RL 2003/53/EG.

Завжди виконувати пробне нанесення!

Відхилення від чинних нормативних положень потребують додаткового



	погодження. Під час планування та виконання робіт необхідно враховувати наявну випробувальну документацію.
Робочий інструмент / очищення 	Змішувальний інструмент, мулярна кельма, сталева щітка, ручний штукатурний розбризкувач, воронковий пістолет. Очищати робочий інструмент водою, доки матеріал свіжий.
Умови зберігання / термін зберігання 	Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому місці. Термін зберігання — 12 місяців.
Безпека / нормативні документи	Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також щодо утилізації та екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.
Вказівки щодо утилізації	Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних вимог. Повністю спорожнену упаковку передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не зливати у водостік.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому загалом не мають обов'язкового характеру.

Наведені дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що через відмінність і різноманітність умов виконання робіт, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продукту для конкретної мети застосування, визначеної договором, технічні консультації або надана інформація, навіть якщо вони ґрунтуються на всій повноті наших знань, у будь-якому разі не мають обов'язкового характеру.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає чинність.