



Spiralanker

Катані кручені спіральні анкери з подвійною канавкою з аустенітної нержавіючої сталі для санації кам'яної кладки

Тип/найменування	Специфікація	Доступні позиції		
		Кіль-ть на палеті	1500	120
		Одиниця пакування	1 м	10 м
		Тип пакування		рулон
		Код пакування	01	01
		Арт. №		
Spiralanker 6/1000	Ø 6 мм, макс. допустима сила розтягування / межа текучості 7,2 кН/6,0 кН, подовження 5,1 %, модуль пружності ~ 156 МН/м ²	4331	■	
Spiralanker 8/1000	Ø 8 мм, макс. допустима сила розтягування / межа текучості 8,8 кН/7,5 кН, подовження 4,7 %, модуль пружності~ 148 МН/м ²	4334	■	
Spiralanker 6/10000	Ø 6 мм, макс. допустима сила розтягування / межа текучості 7,2 кН/6,0 кН, подовження 5,1 %, модуль пружності~ 156 МН/м ²	4325		■
Spiralanker 8/10000	Ø 8 мм, макс. допустима сила розтягування / межа текучості 8,8 кН/7,5 кН, подовження 4,7 %, модуль пружності~ 148 МН/м ²	4326		■

Область застосування

- Додаткове армування та анкерування кам'яної кладки
- Санація тріщин
- Скріплення будь-яких видів матеріалів мінерального походження, зокрема бетону

Властивості

- Рівномірний розподіл зусиль
- Висока міцність на розтягування
- Пружність, аналогічна сильним пружинам
- Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами
- Мала площа поперечного перерізу
- Нержавіючий матеріал

Можливі системні продукти

- [Spiralankermörtel M20 \(1028\)](#)



Робочий інструмент / очищення



Інструменти для роботи зі спіральними анкерами Spiralanker та розчином для фіксації Spiralankermörtel:

- 1 × шовний пістолет
- 1 × чорна насадка (для ширини шва від 13 мм)
- 1 × сіра насадка (для ширини шва від 4 до 12 мм)
- 1 × будівельний міксер

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому загалом не мають обов'язкового характеру.

Наведені дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що через відмінність і різноманітність умов виконання робіт, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продукту для конкретної мети застосування, визначеної договором, технічні консультації або надана інформація, навіть якщо вони ґрунтуються на всій повноті наших знань, у будь-якому разі не мають обов'язкового характеру.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає чинність.