



WP Top [basic]

- Sperrputz -

Мінеральна гідроізоляційна штукатурка

Колір	Доступні позиції	
	Кіль-ть на палеті	36
	Одиниця пакування	25 кг
	Тип пакування	Паперовий мішок
	Код пакування	25
	Арт. №	
grau / сірий		■
	0428	

Розхід



~ 1,6 кг/м² на 1 мм товщини шару або ~ 1,6 кг/дм³.

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування



■ Зовнішні роботи:

- Вирівнювання поверхні під нанесення гідроізоляційних покриттів із застосуванням бітумно-полімерних мастик і мінеральних гідроізоляційних обмазок.
- Цокольна штукатурка
- Водонепроникний штукатурний і мурувальний розчин

■ Внутрішні роботи:

- Гідроізоляційна система для експлуатованих приміщень
- Гідроізоляційна система під нанесення санувальних штукатурок

Властивості

- Водонепроникність.
- Стійкість до сповзання.
- Сприяє висиханню основи.
- Висока сульфатостійкість і низький вміст активних лугів (SR/NA).
- Водно-, атмосферо- та морозостійкість.

Технічні параметри продукту



Насипна щільність	~ 1,5 кг/дм ³
Кількість води для замішування	3,8 - 4,5 л / 25 кг)
Капілярне водопоглинання	≤ 0,1 кг/(м ² ·мин. ^{0,5})
Пожежна небезпека	клас A1
Міцність на стиск	≥ 10 Н/мм ² (відпов. класу CS IV)
Непроникність для напірної води	≤ 1,0 бар без адгезійного мосту ≤ 1,5 бар з адгезійним мостом
Динамічний модуль пружності	≥ 10000 Н/мм ²
Щільність свіжої суміші	~ 1,9 кг/дм ³
Максимальний розмір зерна	2 мм

Наведені значення є типовими властивостями продукту і не мають характеру гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [Prüfbericht 5371/108/14b_MPA TU Braunschweig](#)
- [U-Bericht 5227/908/11c Wasserundurchlässigkeit_MPA BS](#)

Можливі системні продукти


- [Kiesol \(1810\)](#)
- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Sulfatex \(0430\)](#)
- [Санирующие штукатурки Remmers](#)
- [SP Prep \(0400\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)
- [PBD 1K \(0870\)](#)
- [PBD 2K \(0886\)](#)

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до оброблюваної поверхні
Поверхня повинна бути міцною, чистою та вільною від пилу.
- Підготовка поверхні
Штукатурку, лакофарбові та інші покриття видалити на висоту не менше 80 см над зоною пошкодження.
Неміцні шви очистити на глибину не менше 2 см.
Попередньо зволожити поверхню до матово-вологого стану.
Основа: поглинальна, з низькою міцністю
Нанести продукт як адгезійний шар із площею покриття поверхні понад 50 %.
Основа: зі слабкою поглинальною здатністю
Нанести SP Prep (Vorspritzmörtel) як адгезійний штукатурний набризк із формуванням шорсткої поверхні по всій площі.
Альтернативно: нанести продукт методом шпаклювання «на здир» (контактний шар).
Основа: мінеральна гідроізоляційна обмазка
Нанести SP Prep (Vorspritzmörtel) на останній шар обмазки методом «свіже по свіжому» як адгезійний штукатурний набризк із формуванням шорсткої поверхні по всій площі.



Підготовка матеріалу




■ Замішування

У чисту ємність для приготування розчину налити воду та засипати суху суміш. Ретельно перемішувати будівельним міксером протягом ~2 хвилин до однорідного стану та отримання робочої консистенції.

Час дозрівання: ~1 хвилина.

Повторно перемішувати щонайменше 1 хвилину до отримання робочої консистенції.

Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +5 °C, макс. +30 °C.

Низькі температури збільшують, а високі скорочують час придатності до застосування та тверднення.

■ Час придатності до застосування (+20 °C):

~90 хвилин.

Під час виконання зовнішніх робіт

В один шар

Нанести продукт відповідним інструментом або штукатурною машиною. Товщина нанесення за один шар — 15–30 мм.

У два шари

Перший шар зробити шорстким за допомогою штукатурного гребеня.

Після достатнього висихання першого шару нанести другий шар.

Товщина нанесення за один робочий прохід — 15–30 мм.

Вирівняти поверхню правилом.

Після схоплювання виконати подальшу обробку поверхні.

Після достатнього висихання підготувати поверхню до нанесення наступних шарів за допомогою решітчастої терки.

Під час виконання внутрішніх робіт

Нанести WP Sulfatex як контактний шар.

Нанести продукт відповідним інструментом або штукатурною машиною. Наносити продукт у два шари загальною товщиною не менше 20 мм.

Для подальшого нанесення шпаклівки надати поверхні штукатурки після схоплювання шорсткості, наприклад, за допомогою решітчастої терки.

Буферний шар, що запобігає утворенню конденсату

Через 2–7 днів нанести вологорегульовальну шпаклівку Remmers WP Top SLS (0254) шаром 5 мм.

Вказівки щодо застосування

Розчин, що схопився, не можна знову зробити придатним до застосування шляхом додавання води або свіжої суміші.

Поверхню свіжонанесеного розчину протягом щонайменше 4 днів захищати від передчасного висихання, впливу морозу та дощу.

Волосяні (усадкові) тріщини не є дефектом, оскільки не чинять негативного впливу на технічні властивості матеріалу.

У разі машинного нанесення просимо попередньо проконсультуватися з фахівцями компанії Remmers.

Загальні вказівки

Може містити сліди піриту (сульфіду заліза).

Не застосовувати на основах, що містять гіпс!



Вода для замішування за якістю повинна відповідати питній воді.
Суміш із низьким вмістом хроматів відповідно до директиви RL 2003/53/EG.
Завжди виконувати пробне нанесення!
Відхилення від чинних нормативних положень потребують додаткового погодження.
Під час планування та виконання робіт необхідно враховувати наявну випробувальну документацію.

Робочий інструмент /
очищення




Змішувальний інструмент, гладка кельма, мулярна кельма, дерев'яна терка, решітчаста терка, штукатурний гребінь.

Спеціалізоване механізоване обладнання

Очищати робочий інструмент водою, доки матеріал свіжий.

Умови зберігання /
термін зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці в сухому місці. Термін зберігання — 12 місяців.

Безпека /
нормативні
документи

Детальна інформація щодо безпеки під час транспортування, зберігання та поводження, а також щодо утилізації та екології наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Вказівки
щодо
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних вимог. Повністю спорожнену упаковку передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння в каналізацію. Не зливати у водостік.

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому загалом не мають обов'язкового характеру.

Наведені дані є лише загальними вказівками та описом нашої продукції, а також інформують про її призначення і порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що через відмінність і різноманітність умов виконання робіт, застосовуваних матеріалів і будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок.

Тому в разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією.

Якщо нами не було надано чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продукту для конкретної мети застосування, визначеної договором, технічні консультації або надана інформація, навіть якщо вони ґрунтуються на всій повноті наших знань, у будь-якому разі не мають обов'язкового характеру.

В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає чинність.